

Legno Hartwachsöl NV

7025

Ekologický, univerzálny **tvrdý voskový olej** na **priemyselné a remeselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Kombinácia na báze prírodných voskov a olejov na ošetrovanie tvrdého a mäkkého dreva. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrou penetráciou, vynikajúcim zvýraznením dreva, veľmi dobrou výplňovou schopnosťou, veľmi dobrou odpudivosťou voči vode a príjemným pocitom na dotyk. Antistatické.

Tvrdenie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Odolnosť voči slinám a potu



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvoľňovanie ťažkých kovov)



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na povrchovú úpravu bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb, ako aj drevených podláh.

Účinné látky

Prírodné rastlinné oleje a vosky (ľanový olej, slnečnicový olej, sójový olej, karnaubský vosk a kandelilový vosk), izoparafíny bez zápachu, sušiace látky bez obsahu olova a kobaltu.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanosený produkt nechať krátko pôsobiť a potom prebytok opatrne zotrieť bavlnenou handričkou alebo gázovým tampónom v smere drevných vlákien.

- Vzhľadom na vysoký obsah tuhých látok zvyčajne stačí jedno naniesenie náteru.
- Kvôli možnému horšiemu odvetraniu zápachu produktu naneste na vnútorné časti nábytku iba jednu tenkú vrstvu tohto produktu.
- **Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Vytieranie
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,7	-	-	-
Striekači tlak (bar)	2 - 3	-	-	-
Výdatnosť na nános (m²/l)	-	15 - 30	-	-
Množstvo na nános (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následné ošetrenie	12 h
Preschnuté	7 deň/dni/-í

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaisťte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemno- a hrubo-pórovité listnaté dreviny Ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviny: 15 ± 2 %

Príprava podkladu**Nábytok:**

Triedená drevozina do Zrnitost' P180 – P220

Drevené a parketové podlahy:

Triedená drevozina do zrnitosťou P150 – P180

Brúsny prach odstrániť.

KROKY SPRACOVANIA**Základné ošetrovanie**

V prípade potreby: 1 x Legno Hartwachsöl NV (7025)

Medziabrúsenie

Ľahké prebrúsenie Brúsenie 280 – 360

Brúsny prach odstrániť.

Konečná úprava

1 x Legno Hartwachsöl NV (7025)

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie**

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Na masťné znečistenie použite Legno Reiniger (7003).

Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.

Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.

Ošetrovanie

Na **osvieženie a údržbu** naneste 1x Legno Pflegeöl (7009) a prebytok odstráňte.

Vezmite na vedomie naše pokyny **ARL 253 – Návod na ošetrovanie podláh ošetrených tvrdým voskovým olejom Legno** a **ARL 256 – Návod na ošetrovanie nábytku ošetreného tvrdým voskovým olejom Legno**.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

5 l, 20 l

Farebné odtiene

Legno Hartwachsöl NV Farblos (7025000200)

Konečný farebný odtieň veľmi závisí od prirodzenej farby dreva a množstva náteru výrobku.

Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)

Clean-Möbelreiniger (7202)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno Pflegeöl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
