

Legno Metallic-Öl

7046

Metalický olej pro povrchovou úpravu **nábytku a vybavení interiérů**, pro domácí a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, snadno aplikovatelný **olej s kovovým efektem v pórech** pro povrchovou úpravu tvrdých i měkkých dřevin. Produkt se vyznačuje velmi dobrými penetračními vlastnostmi, dobrou odolností proti vodě a příjemnou haptikou. Je antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidativně schnoucí).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na povrchovou úpravu lehce a běžně namáhaných povrchů nábytku a v interiéru, jako je vybavení ložnic a obývacích pokojů, obložení stěn nebo dřevěné stropy.

Účinné látky

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, bez aromatických benzen, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken. Je třeba se za každou cenu vyhnout vytváření vrstev!
- **Kovový efekt:** Smícháním Legno Metallic-Öl (7046) s Legno Öl (7006) lze redukovat intenzitu efektu dle požadavku. Smíchání je možné v jakémkoli směšovací poměru.
- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Metallic-Öl (7046) které je třeba provést.

- Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování	Vytírání
Tryska Ø (mm)	1,5	-	-	-
Stříkací tlak (bar)	2 - 3	-	-	-
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	30 - 50	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	15 - 30			

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostřikem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	5 h
Zaschlé	7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemně a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%
Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Přebroušení smirkem o zrnitosti P 150 - 240 a očištění.

Pro intenzivnější porézní kovový efekt natřete štětcem.

KROKY ZPRACOVÁNÍ

Základní ošetření

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
Případně s:
Legno Color (7007) nebo Legno Smart-Öl (7045) v požadovaném odstínu.

Konečná úprava

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
U ploch vystavených většímu mechanickému namáhání je doporučeno závěrečné ošetření pomocí Legno Öl (7006)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění

Čistěte vodou, výrobkem Clean-Möbelreiniger (7202) nebo jemným čisticím prostředkem pro domácnost.
Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003).
Nesmí se používat abrazivní čisticí prostředky.

Ošetřování

Pro oživení a péči aplikujete 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytky setřete.
Vezměte prosím na vědomí naše směrnice **ARL 260 – Pokyny pro péči o nábytek ošetřený Legno Metallic-Öl 7046**

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

750 ml

Barevné odstíny

Standardní odstíny:
Gold (7046112793)
Silber (7046112794)

Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotného dřeva a naneseném množství.

Související produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Öl (7006)
Legno Pflegeöl (7009)
Legno Reiniger (7003)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).
Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö60

Bezpečnostně technické údaje

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Při broušení používejte jako osobní ochranné prostředky prachový filtr P2 minimálně proti broušení a dřevěnému prachu.

U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou.

Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
