

Legno Metallic-Öl

7046

Metallic-olie voor meubels en interieur voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Sneldrogende, eenvoudig te verwerken **olie met metallic-effect dat de poriën accentueert**, voor het behandelen van loof- en naaldhout. Het product wordt gekenmerkt door een zeer goed penetrerend vermogen, goede waterbestendigheid en aangename haptiek. Antistatisch. De uitharding vindt plaats door opname van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor het coaten van licht en normaal belaste oppervlakken bij meubels en interieur, zoals slaapkamer- en woonkamermeubilair, wandlambriseringen of houten plafonds.

Ingrediënten

Gemodificeerde plantaardige oliën, wax, pigmenten, kiezelzuur, licht geurende benzines, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, MEKO-vrije middelen tegen velvorming.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.
- Laat het aangebrachte product even inwerken en pel vervolgens het overschot voorzichtig af met een katoenen doek of gaasje in de richting van de nerven. Laagvorming moet absoluut worden vermeden!
- **Metallic-effect:** door het mengen van Legno Metallic-Öl (7046) met Legno Öl (7006) kan de gewenste intensiteit van het effect worden bepaald. Dit is mogelijk in elke mengverhouding.
- **Let op:** Zorg ervoor dat het hout gelijkmatig wordt geschuurd en dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!

- **Let op:** Een testbehandeling met Legno Metallic-Öl (7046) moet worden uitgevoerd voor hardhout en tropische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen.
- Interieuroppervlakken van meubels en kasten mogen slechts één keer met een dunne laag van dit product worden behandeld vanwege mogelijke geurhinder.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen	Vegen
Spuitpistool Ø (mm)	1,5	-	-	-
Spuitdruk (bar)	2 - 3	-	-	-
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	30 - 50	-	-	-
Rendement per toepassing (m²/l)	15 - 30			

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Nabehandeling	5 h
Door en door droog	7 dag(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijv. door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Fijn- en grofporig loofhout, naaldhout.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

Loofhout: 12 ± 2%

Naaldhout: 15 ± 2%

Ondergrondvoorbereiding

Met korrel 150 - 240 opschuren en schoonmaken.
Borstel de ondergrond voor een intensiever metallic-effect waarbij de poriën worden geaccentueerd.

VERWERKINGSSTAPPEN**Basisbehandeling**

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
Als alternatief met:
Legno Color (7007) of Legno Smart-Öl (7045) in de gewenste kleur.

Eindbehandeling

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
Bij oppervlakken die onderhevig zijn aan grotere mechanische spanning wordt aanbevolen om het oppervlak tot slot met Legno Öl (7006) te behandelen.

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken**

Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202) of mild huishoudelijk reinigingsmiddel.
Bij vettige verontreiniging Legno Reiniger (7003) gebruiken.
Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Onderhoud

Voor **opfris- en onderhoudswerkzaamheden** 1x Legno Pflegeöl (7009) aanbrengen en overtollig product verwijderen.
Neem onze **ARL 260 - Onderhoudshandleiding voor meubels, behandeld met Legno-Metallic-Öl 7046** in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

750 ml

Kleuren

Standaardkleur(en):
Gold (7046112793)
Silber (7046112794)

De uiteindelijke kleur hangt sterk af van de natuurlijke kleur van het hout en de hoeveelheid aangebracht product.

Toevoegingsproducten

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Öl (7006)
Legno Pflegeöl (7009)
Legno Reiniger (7003)
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om gatering/huidvorming te vermijden.

GISCODE

Ö60

Veiligheidstechnische informatie



Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Gebruik minimaal een P2-stoffilter als persoonlijke veiligheidsuitrusting bij schuurwerkzaamheden ter bescherming tegen schuur- en houtstof.

Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
