

Legno Metallic-Öl

7046

Metalický olej na povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci, ľahko použiteľný olej s poréznym metalickým efektom na ošetrovanie tvrdého a mäkkého dreva. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrou penetráciou, dobrou odpudivosťou voči vode a príjemným pocitom na dotyk. Antistatické. Tvrdnutie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na povrchovú úpravu mierne a bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb, obklady stien alebo drevené stropy.

Účinné látky

Modifikované rastlinné oleje, vosk-SKY, pigmenty, kyselina kremičitá, benzín bez zápachu, bezolovnaté a bezkobaltové sušiacie látky, prostriedok proti kožným ochoreniam bez obsahu MEKO.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený produkt nechať krátko pôsobiť a potom prebytok opatrne zotrieť bavlnenou handričkou alebo gázovým tampónom v smere drevných vlákien. V každom prípade sa musí zabrániť vytváraniu vrstvy!
- **Metalický efekt:** Požadovanú intenzitu efektu možno regulovať zmiešaním Legno Metallic-Öl (7046) s Legno Öl (7006). To je možné pri akoľvek pomere miešania.
- **Upozornenie:** Zaisťujte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!

- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrenie s Legno Metallic-Öl (7046).
- Kvôli možnému horšiemu odvetraniu zápachu produktu naneste na vnútorné časti nábytku iba jednu tenkú vrstvu tohto produktu.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Vytieranie
Tryska Ø (mm)	1,5	-	-	-
Striekací tlak (bar)	2 - 3	-	-	-
Množstvo na nános (ml/m²)	30 - 50	-	-	-
Výdatnosť na nános (m²/l)	15 - 30			

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následné ošetrenie	5 h
Preschnuté	7 deň/dni/-í

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 ± 2 %
Ihličnaté dreviny: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Brúste a čistite zrnitosťou 150 – 240.

Pre intenzívnejší pórovitý metalický efekt podklad rozotrite kefou.

KROKY SPRACOVANIA

Základné ošetrenie

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
Prípadne s:
Legno Color (7007) alebo Legno Smart-Öl (7045) v požadovanej farbe.

Konečná úprava

1 x Legno Metallic-Öl (7046)
Záverečné ošetrenie Legno Öl (7006) sa odporúča aj pri povrchoch vystavených väčšiemu mechanickému namáhaniu.

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť.
Na masťné znečistenie použite Legno Reiniger (7003).
Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.

Ošetrovanie

Na **osvieženie a údržbu** naneste 1x Legno Pflegeöl (7009) a prebytok odstráňte.
Dodržiavajte naše pokyny **ARL 260 – Návod na ošetrovanie nábytku metalickým olejom Legno 7046**

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

750 ml

Farebné odtiene

Štandardné farebné odtiene
Gold (7046112793)
Silber (7046112794)
Konečný farebný odtieň veľmi závisí od prirodzenej farby dreva a množstva náteru výrobku.

Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Öl (7006)
Legno Pflegeöl (7009)
Legno Reiniger (7003)
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje



Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).
Pri brúsení používajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachový filter minimálne P2 proti brúsneému a drevnému prachu.

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
