

Nitro-Spraylack

1612

Vernice spray di ritocco per superfici laccate di mobili, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice spray a base di nitrocellulosa per ritocchi, con essiccazione rapida, per superfici di mobili verniciati. Il prodotto si distingue per l'essiccazione molto rapida e l'ottima distensione. Applicazione a spruzzo senza sbavature.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM A 1605-12 (superficie di mobile)**
Resistenza agli agenti chimici: 1-C

Campi di applicazione



Riparazioni di piccole dimensioni nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni.

Per la riverniciatura di piccoli danni dovuti all'assemblaggio.

Per le correzioni di piccoli difetti

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Agitare bene il barattolo per 2 minuti prima di utilizzarlo. La pallina di miscelazione deve essere udibile. Agitare occasionalmente anche durante l'uso.
- Tenere la bomboletta in posizione verticale e spruzzare in modo uniforme e senza esagerare da una distanza di circa 20-30 cm, a temperatura ambiente.
- Per valutare l'uniformità del colore e l'effetto di ravvivamento, nonché la compatibilità, è necessario effettuare sempre una prova di spruzzatura in un punto poco visibile.
- Se necessario, ripetere l'applicazione dopo 3-6 minuti; è preferibile applicare più mani piuttosto che una sola mano spesso.
- Dopo l'uso mettere la confezione a testa in giù e svuotare la testina spruzzatrice, fino a quando non fuoriesce solo del gas, in modo tale che la valvola non si incolli.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione**Metodo di applicazione**Resa (m²/ ml)¹⁾**Bomboletta spray**6 - 8 m² / 400 ml**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile:

ca. 10 - 15 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

SUPPORTO**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Legni di latifoglie: carteggiare con grana 150 - 180 e pulire
Legni di conifere: carteggiare con grana 100 - 150 e pulire

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

1 – 2 x Nitro-Spraylack (1612)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

Bomboletta spray da 400 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Nitro-Spraylack G30 Farblos, Seidenmatt (1612077811)
 Nitro-Spraylack G70 Farblos, Glänzend (1612050252)

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

La bomboletta spray è sotto pressione. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere gli spruzzi lontano dal corpo. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti. Non forzare l'apertura o bruciare nemmeno dopo l'uso.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.