

Pigmofix ST

8165

Strukturpaste für lösemittelbasierte Beschichtungssysteme von ADLER für Industrie und Gewerbe


PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Struktureffekt-Pasten für pigmentierte PUR-Lacke auf Lösemittelbasis wie z.B. Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) oder 2K-PU-Multilack (4526) zur Erzielung von strapazierfähigen Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau.

Anwendungsgebiete

Zusatz für lösemittelbasierete Lacke im Möbel- und Innenausbau.



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Pigmofix ST (8165) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Pigmofix ST (8165) führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit Pigmofix ST (8165) ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert. Geeigneter Abspritzlack: z.B. Pigmotop (2514)
- Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Pigmofix ST (8165) nicht beeinflusst.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Max. 5 - 10 Gew.-% auf Lack

Die Zugabemenge variiert je nach gewünschtem Struktureffekt.

Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdünner 8519 (8519) oder Waschverdünner (8501).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11

Feinheiten

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
 Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
 Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
 Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
 Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Zusatzprodukte

DD-Verdüner 8519 (8519)
 Pigmotop (2514)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.