

Poly-Spachtel

7518

Stucco bicomponente per interni ed esterni, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Stucco poliestere bicomponente a base di solvente per il livellamento di imperfezioni su superfici soggette a sollecitazioni. Indurimento rapido, buona carteggiabilità, ottima adesione su plastica e legno. Buona resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Riparazione di imperfezioni nel legno o nella plastica, sia in ambienti interni che esterni (mobili, porte, pavimenti, finestre, modanature)

Riparazione delle crepe

Incollaggio dei punti di rottura

Adatto per lavori di riparazione e ritocco su aree parziali. Per le stuccature su tutta la superficie, consigliamo l'uso di stucchi specifici per grandi superfici, come ad esempio Feinspachtel (7525) o Kunstharzspachtel (7523).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Il calore accelera, il freddo ritarda la reazione di indurimento.
- Non utilizzabile come stucco per superfici lisce; non indurisce se applicato in strati sottili. Per questa applicazione consigliamo l'uso, ad esempio, di Poly-Feinspachtel (7526).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Rapporto di miscela



100 parti in peso di stucco poliuretanico (7518)
3 parti in peso di pasta indurente

Lavorare con attenzione!

Un dosaggio eccessivo provoca danni strutturali allo stucco e può causare variazioni di tonalità nella verniciatura successiva.

Pot-Life

ca. 2 - 6 min

**Metodo di applicazione****Metodo di applicazione****Spatola**

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile

circa 30 minuti

Carteggiabile
(carteggiatura, foratura, fresatura)

circa 20 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

8017



8501

Con Nitro-Verdünner (8017) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso. Lo stucco indurito non può essere rimosso con solventi, ma solo meccanicamente o ad alte temperature (> 200 °C).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno, plastica, pietra naturale o artificiale

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

Poly-Spachtel (7518)

Carteggiatura intermedia

Carteggiare i punti stuccati con una grana adeguata al supporto.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.

Verniciatura successiva

Le zone riparate possono essere sovraverniciate con quasi tutti i sistemi di verniciatura più diffusi.

Si consiglia di effettuare una verniciatura di prova.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

250 g Catalizzatore incluso


Tonalità / gradi di brillantezza

Poly-Spachtel Transparent (7518000232)

Prodotti complementari

Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Poly-Feinspachtel (7526)
Waschverdünner 8501 (8501)
Feinspachtel (7525)
Kunstharzspachtel (7523)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.