

ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten**90155**

(Pâtes à effet de structure)

Pâtes à effet structuré pour système de vernissage au solvant pour l'industrie et le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT**Généralités**

Pâtes à effet de structure pour des Laques PUR à base de solvant comme p. ex. **ADLER Pigmpur 24005 suiv.** pour l'obtention de surfaces à effet de structure.

Le produit est formulé sans ajout de solvants aromatiques.

Domaines d'utilisation

- Pour des surfaces résistantes avec des effets de structure dans l'ensemble de la décoration intérieure.

TRAITEMENT**Indications d'application**

- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Mélanger PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff minutieusement dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Des vernis/peintures mélangés doit être appliqués selon les indications données dans la Fiche technique.
- Les pâtes à effet structuré ADLER 90155 et suivants causent - au gré de la quantité ajoutée – une réduction visible du brillant du vernis.
- Le vernissage des couches de vernis contenant ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 et suiv. est possible (sans ponçage intermédiaire, dans les 24 heures, env. 80 - 100 g/m²), la structure s'en retrouve néanmoins réduite. Vernis de pulvérisation adapté : p. ex. ADLER Pigmotop 25361 et suiv.

Quantité additive

Env. 5 – max. 10 % en poids au laque de pigment PUR.

Bien mélanger ADLER PUR-Pâtes à effet de structure dans la laque non durcie et non diluée ; ensuite introduire le durcisseur et la quantité de dilution nécessaire.

Temps de séchage

(à 23°C et 50% d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout d'ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff.

Peut être reverni

après env. 1 h

Nettoyage des appareils

Avec ADLER DD-Verdünnung 80019 (diluant) ou ADLER Waschverdünnung (diluant de nettoyage) 80077.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

400 g


Finesse

ADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein (finement)

90155

ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob (grossier)

90156

AUTRES INDICATIONS**Durabilité/stockage**

Minimum 12 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et de hautes températures (supérieures à 30° C).

Données techniques de sécuritéDes informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle et professionnelle.