

Soloplast STQ

1611

Vernice combinata a base di nitrocellulosa ad asciugatura rapida, stendibile, trasparente, per mobili, per il fai-da-te e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice nitro trasparente ad asciugatura rapida, a base solvente, con successiva reticolazione chimica, per la verniciatura di mobili; elevato potere riempitivo, nitida delineazione dei pori e buon effetto rinvivante.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM A 1605-12 (superficie di mobile)**
Resistenza agli agenti chimici: 1-B



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **ÖNORM EN 71-3**
Certificato da un certificato di prova esterno.
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamento d'interni esposti ad una sollecitazione normale, come ad esempio piani di tavoli e superfici d'appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sfruttate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Aree di applicazione da III a IV secondo ÖNORM A 1610-12.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Osservare le nostre **direttive di lavoro ARL 132 per vernici a base nitrocellulosa**.

Metodo di applicazione

Rulli o pennelli (pennellessa morbida).

	A pennello	A rullo
Diluizione	Bei Bedarf: Nitro-Verdünner 8017	
Quantità da applicare per mano (g/m²)	60 - 100	
Quantità di applicazione totale (g/m²)	max. 450	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile:

ca. 2 h

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili

Con Nitro-Verdünnung Aromatenfrei (8017) subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, pannelli impiallacciati-, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Preparazione del supporto

Legno di latifoglia: Carteggiatura del legno Grana 150 - 180

Legno di conifera: Carteggiatura del legno grana 100 - 150

Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura, in particolare dai pori del legno.

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x Soloplast STQ (1611)

Carteggiatura intermedia

Se necessario, carteggiare la superficie trattata con il fondo con grana 240 - 320.

Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.

Finitura

1 x Soloplast STQ (1611)

L'ultima applicazione della vernice deve essere eseguita sempre in direzione delle fibre!

Poiché Soloplast STQ (1611) è un sistema con reticolazione chimica successiva, tra l'applicazione del fondo e quella della finitura non devono trascorrere più di 48 ore (rischio di rigonfiamento).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Pulizia con Clean-Möbelreiniger (7202) e manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus (7222).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

750 ml, 5 l

Gradi di brillantezza

Soloplast STQ G30 Matt (16723)
Soloplast STQ G50# Halbmatt (16725)
Soloplast STQ G70 Seidenmatt (16727)
Soloplast STQ G100# Glänzend (16730)

Prodotti complementari

Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Nitro-Verdüner 8017 (8017)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1.5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Viscosità di fornitura: 22 second – 24 second secondo DIN 53211
(4 mm-misurino, 20 °C)

Indicazioni tecniche di sicurezza



Secondo il par. 101 del regolamento austriaco sui liquidi infiammabili, il contenuto nominale dei singoli contenitori con liquidi infiammabili della classe di pericolo 1 nei locali di vendita con prelievo diretto da parte dei clienti non deve superare 1 litro. Per questo motivo, il contenitore da 5 litri deve essere conservato in un deposito approvato in base al regolamento (e non nel locale di vendita).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.