

Vivido Aqua-Edelmatt

4164

Matný nátěr na vodní bázi pro komerční použití v interiéru.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelný, pigmentovaný matný lak pro použití v interiéru s vysokým obsahem přírodních surovin přes 70 %, na bázi vysoce kvalitního akrylátového kopolymeru. Univerzální použití na různé podklady. Tento ekologicky šetrný výrobek s neutrální vůní s dokonalým krytím je odolný vůči lepivosti, snadno se zpracovává, neobsahuje aromáty, formaldehyd a nežloutne.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů
- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám
- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Účinný nátěr na dřevo, kov, tvrzené PVC, minerální podklady a staré nosné nátěry v interiéru.

Také pro povrchovou úpravu interiérových dveří.

Pro povrchovou úpravu dřevěných stěn, obložení, stropních prvků a viditelných krovů v interiéru.

Není vhodný pro nátěry podlahových ploch.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte. Při míchání zabraňte vmíchání vzduchu do materiálu.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Použijte těsnicí profily a maskovací pásky vhodné pro vodou ředitelné systémy.
- Pro aplikaci vodou ředitelných povrchových úprav používejte vhodné štetce a válečky.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.

- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky vedou k poruchám lakového filmu a snížení přilnavosti.

Technika nanášení



	Airless	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	0,28 - 0,33	-	-
Tryska Ø (palce)	0,011 - 0,013	-	-
Úhel trysky (°)	20 - 40	-	-
Stříkací tlak (bar)	100	-	-
Vzdálenost stříkání (cm)	25	-	-
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125		

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	6 h
----------------	-----

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC

Pro savé minerální podklady, jako jsou omítky, beton, potěry atd., a sádrové materiály, jakož i savé, pevné přilnavé staré nátěry.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu**Dřevo a materiály na bázi dřeva:**

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky.

Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Omítky z malty skupin P II a P III:

Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření. Lokálně vyspravená místa v omítkce V případě potřeby proveďte fluataci. Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V:

Všechny případné sintrové vrstvy obracejte. Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Betonové povrchy:

V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drolivých zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy). Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obracejte zrnitostí P 120 a povrch očistěte.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Všeobecné informace**

Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.

Základní vrstva**Dřevo a materiály na bázi dřeva:****Pro barevné odstíny:**

1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)

Bílé & pastelové odstíny:

1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) nebo Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) pro optimální izolaci

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129)

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129)

Minerální podklady:

1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)

Staré nátěry:

U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

Poškozená místa na původních povrchových úpravách, musí být předem ošetřena příslušným vhodným základem.

Mezibroušení

V případě potřeby: Zrnitost P 240 – 280

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva nebo vrchní vrstva	1 – 2 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)
Vrchní lakování (volitelné)	Při vyšším namáhání nebo pro vyšší lesk je nutná další aplikace 1x Floor-Finish (4202).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	4 l
Barevné odstíny / stupně lesku Color4You 	Barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího systému ADLER Color4you Báze pro tónování: Vivido Aqua-Edelmatt W10 Weiß, tönbar (4164000010) Vivido Aqua-Edelmatt Basis W30 (4164000030) Aby byla zajištěna jednotnost barevného odstínu, zpracovávejte pouze materiál se stejným číslem šarže. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu. Míchané odstíny prosím spotřebujte do 12 měsíců. Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice ARL 800 – při práci (včetně péče a údržby) s míchacími stojí ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.
Související produkty	Abbeizer Express (8313) Aqua-Isoprimer PRO (4123) Aqua-Multiprimer PRO (4129) Aviva Tiefengrund WV (4074) Entfetter (7233) Floor-Finish (4202) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování  	Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Aqua-Edelmatt (Kat A/a): 30 g/l. Vivido Aqua-Edelmatt obsahuje max. 30 g/l VOC.
GIS KÓD	BSW10
Bezpečnostně technické údaje 	Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře! Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
