

Vivido Aqua-Edelmatt

4164

Wodna, matowa powłoka do wnętrz do zastosowań komercyjnych.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodny pigmentowany lakier matowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, o wysokiej zawartości surowców naturalnych (ponad 70%), na bazie wysokiej jakości kopolimeru akrylowego. Uniwersalne zastosowanie na różnych podłożach. Przyjazny dla środowiska produkt o słabym zapachu o doskonałym kryciu jest odporny na sklekanie, łatwy w aplikacji, bez aromatów, formaldehydu oraz niezółknący.

Szczególne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 71-3**
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)



- **DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2**
Odporność na działanie potu i śliny



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Ekonomiczne powlekanie drewna, metalu, twardego PVC, podłoży mineralnych oraz nośnych starych powłok we wnętrzach.

Do lakierowania drzwi wewnętrznych.

Do pokrywania elementów ścian i sufitów we wnętrzach.

Nie nadaje się do pokrywania powierzchni podłóg.

STOSOWANIE


Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać. Przy mieszaniu unikać napowietrzania.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Stosować profile uszczelniające i taśmy maskujące odpowiednie do lakierów wodnych.
- Należy używać odpowiednich narzędzi do malowania i wałkowania przeznaczonych do lakierów na bazie wody.

- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Technika nanoszenia



100 -
125 ml
↓
1 m²

	Airless	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,28 - 0,33	-	-
Dysza Ø (cal)	0,011 - 0,013	-	-
Kąt natrysku (°)	20 - 40	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	100	-	-
Odległość rozpylania (cm)	25	-	-
Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m²)	100 - 125		

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanieść kolejną warstwę	6 h
-------------------------------	-----

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Abbeizer Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno, materiały drzewne, metal, twarde PVC

Do chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynk, beton, jastrychy itp. oraz materiałów gipsowych, a także chłonnych, mocno przylegających starych powłok.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Usunąć stare powłoki w złym stanie.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Wilgotność drewna	Drewno drzew liściastych: $12 \pm 2\%$ Drewno drzew iglastych: $15 \pm 2\%$
Przygotowanie podłoża	Drewno i materiały drewnopochodne: Zokrąglić ostre krawędzie, usunąć wypływające składniki drewna, takie jak żywica i pęcherze żywiczne. szlifowanie drewna papierem o granulacji 120 - 150 Cynk, aluminium i inne metale nieżelazne: Zmatować włókniną ścierną i środkiem odtłuszczającym Entfetter (7233). Twarde PVC i nadające się do lakierowania tworzywa sztuczne: Zmatować włókniną ścierną i środkiem odtłuszczającym Entfetter (7233). Tynki z grup zapraw P II i P III: Nowe tynki należy pozostawić bez obróbki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IV i P V: Zeszlifować ewentualnie pojawiającą się spieczoną warstwę powierzchniową. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Powierzchnie betonowe: W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pyłących należy wyczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem (przestrzegając przepisów prawnych). Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Stare powłoki: Stare powłoki będące w dobrym stanie przeszlifować papierem o granulacji 120 i oczyścić.
BUDOWA POWŁOKI	
Informacje ogólne	Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.
Warstwa podkładowa	Drewno i materiały drewnopochodne: Do kolorowych odcieni barw: 1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164) Odcienie białe i pastelowe: 1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) lub Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) do optymalnej izolacji Cynk, aluminium i inne metale nieżelazne: 1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129) Twarde PVC i nadające się do lakierowania tworzywa sztuczne: 1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129) Metalowe podłoża: 1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164) Stare powłoki: W przypadku starych, nienaruszonych powłok nie jest wymagana warstwa podkładowa, ale należy sprawdzić kompatybilność z danym systemem lakierniczym. Uszkodzone miejsca w naruszonych, starych powłokach muszą zostać wstępnie obrobione, aby pasowały do danego podłoża.

Szlifowanie międzyoperacyjne

W razie potrzeby: papierem o granulacji 240 - 280
Usunąć pył ze szlifowania.

**Międzywarstwa bądź warstwa
nawierzchniowa**

1 – 2 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)

**Lakierowanie nawierzchniowe
(opcjonalnie)**

W przypadku większego zużycia lub większego połysku wymagana jest dodatkowa apl-PLikacja 1 x Floor-Finish (4202).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

4 l

**Odcienie barwy / stopnie
połysku**

Color4You

Kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw **ADLER Farbmischsystem Color4you**.

Lakier(y) bazowy(e):

Vivido Aqua-Edelmatt W10 Weiß, tönbar (4164000010)

Vivido Aqua-Edelmatt Basis W30 (4164000030)

W celu zapewnienia jednolitości koloru do tego samego zlecenia należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.

Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.

Barwione produkty należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You**.

Produkty dodatkowe

Abbeizer Express (8313)
Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Aqua-Multiprimer PRO (4129)
Aviva Tiefengrund WV (4074)
Entfetter (7233)
Floor-Finish (4202)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Vivido Aqua-Edelmatt (kat A/a): 30 g/l.
Vivido Aqua-Edelmatt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

GISCODE

BSW10

Dane BHP

Również podczas stosowania produktów o niskiej zawartości szkodliwych substancji należy przestrzegać zwyczajowych procedur ochronnych.

Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2 / P3.

Jeśli potrzebna jest porada lekarska, należy przygotować opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić przed dziećmi.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić.

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych czy do gleby.

Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
