

Vivido Aqua-Edelmatt

4164

Matný náter na báze vody na použitie v interiéri na remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pigmentovaný matný lak na báze vody na použitie v interiéri s vysokým obsahom prírodných surovín viac ako 70 %, na báze vysokokvalitného akrylátového kopolyméru. Univerzálne použitie na rôzne podklady. Výrobok s nízkym zápachom a šetrný k životnému prostrediu s dokonalým krytím je odolný voči zlepeniu, ľahko sa nanáša, neobsahuje aromatické látky, formaldehyd a nežltne.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- ČSN EN 71-3
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám
Odolnosť voči potu a slinám



- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Účinný náter na drevo, kov, tvrdé PVC, minerálne podklady a nosné staré interiérové nátery.

Tiež na povrchovú úpravu interiérových dverí.

Na povrchovú úpravu drevených stien, obloženia, stropných prvkov a viditeľných krovov v interiéri.

Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať. Pri miešaní zabráňte vmiešaniu vzduchu.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Používajte tesniace profily a maskovacie pásky vhodné pre farby na báze vody.
- Na aplikáciu vodou riediteľných povrchových úprav používajte vhodné štetce a valčeky.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.

- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Technika nanášania



	Airless	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,28 - 0,33	-	-
Tryska Ø (palcov)	0,011 - 0,013	-	-
Uhol striekania (°)	20 - 40	-	-
Striekací tlak (bar)	100	-	-
Vzdialenosť striekania (cm)	25	-	-
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125		

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	cca 6 h
----------------	---------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Na savé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sadrové materiály, ako aj na savé, pevne príľnavé staré nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviný: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Drevo a materiály na báze dreva:

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny.

Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Omietky z malty skupín P II a P III:

Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:

Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Betónové povrchy:

Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov). Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Staré nátery:

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zrnitosťou 120.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Základná vrstva

Drevo a materiály na báze dreva:

Pre farebné odtiene:

1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)

Biele a pastelové farby:

1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) alebo Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) pre optimálnu izoláciu

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129)

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

1 x Aqua-Multiprimer PRO (4129)

Minerálne podklady.

1 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)

Staré nátery:

V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru.

Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu.

Medzibrúsenie



V prípade potreby: Zrnitosť 240 – 280

Brúsny prach odstrániť.

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva	1 – 2 x Vivido Aqua-Edelmatt (4164)
Vrchné lakovanie (voliteľné)	Pri vyššom namáhaní alebo vyššom lesk-SKu sa vyžaduje dodatočná aplikácia 1 x Floor-Finish (4202).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	4 l
Farebné odtiene/stupne lesku Color4You 	Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacieho systému ADLER Color4you Bázy: Vivido Aqua-Edelmatt W10 Weiß, tönbar (4164000010) Vivido Aqua-Edelmatt Basis W30 (4164000030) Aby ste zabezpečili konzistentnosť farebného odtieňa, spracovávať na jednu zákazku len materiál s rovnakým číslom šarže. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 12 mesiacov. Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.
Súvisiace produkty	Abbeizer Express (8313) Aqua-Isoprimer PRO (4123) Aqua-Multiprimer PRO (4129) Aviva Tiefengrund WV (4074) Entfetter (7233) Floor-Finish (4202) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Aqua-Edelmatt (Kat A/a): 30 g/l. Vivido Aqua-Edelmatt obsahuje max. 30 g/l VOC.
GISCODE	BSW10
Technicko-bezpečnostné údaje 	Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia. Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára! Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
