

Vivido Aqua-Filler

4110

Podkladový nátěr s velmi dobrou brousitelností a plnivostí pro komerční použití v interiéru.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Vodou ředitelná, bílá mezivrstva na bázi speciální akrylátové disperze s vynikající zpracovatelností a velmi dobrým rozlivem. Výrobek se vyznačuje velmi vysokou plnivostí a vynikající brousitelností.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Dřevo v interiéru.

Kov v interiéru.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Pro aplikaci natíráním doporučujeme štětec vhodný pro nanášení vodou ředitelných materiálů. Při nanášení válečkem použijte váleček s krátkým chlupem.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Příliš malé aplikační množství a/nebo silnější ředění snižují plnivost!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Natírání	Válečkování
Ředidlo		Voda
Přídavek ředidla (%)		0 - 5



Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)

100 - 125

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný a přelakovatelný

cca 4 h

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva

8 - 12 %

Příprava podkladu**Dřevo a materiály na bázi dřeva:**

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150

Železo a ocel

Odstraňte rez až na čistý kov. Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

Přebruste brusným rounem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Všeobecné informace	Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.
Základní vrstva	Dřevo a materiály na bázi dřeva: 1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) nebo 1 x Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) pro optimální izolaci Železo a ocel 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Zinek, hliník a jiné neželezné kovy: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Tvrzené PVC a přetíratelné plasty 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Z důvodu velkého množství různých druhů plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti. Staré nátěry: U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou. Poškozená místa na původních povrchových úpravách, musí být předem ošetřena příslušným vhodným základem. Skladba jako u nového nátěru.
Mezibroušení 	Pokud je to nutné, přebruste základované plochy brusným papírem 240. Odstraňte prach vzniklý broušením.
Mezivrstva	1 – 2 x Vivido Aqua-Filler (4110)
Mezibroušení 	Zrnitost P 240 Odstraňte prach vzniklý broušením.
Vrchní vrstva	Vivido Aqua-Filler (4110) lze přetřít většinou běžných vodou ředitelných finálních nátěrů na vodní bázi. Obzvláště vhodné jsou: 5in1-Buntlack Matt (4132) / 5in1-Buntlack Glänzend (4134) / Aqua-Nova PRO M (4136) / Aqua-Nova PRO SG (4137) / ADLER Varicolor (4117)
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	750 ml; 2,5 l
Barevné odstíny	Standardní odstíny: Weiß (4110050000)

Související produkty

5in1-Buntlack Matt (4132)
5in1-Buntlack Glänzend (4134)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Isoprimer CT PRO (4162)
Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Aqua-Nova PRO M (4136)
Aqua-Nova PRO SG (4137)
Entfetter (7233)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Aqua-Filler (Kat A/d): 130 g/l.
Vivido Aqua-Filler obsahuje max. 130 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

Bezpečnostně technické údaje

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.