Fiche technique

Vivido Aqua-Filler 4110

Sous-couche avec une **très bonne aptitude au ponçage et un très bon pouvoir de remplissage** pour l'intérieur, à usage professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Couche intermédiaire blanche à base aqueuse, à base d'une dispersion spéciale d'acrylate avec une excellente application et un très bon écoulement. Le produit se caractérise par un pouvoir de remplissage très élevé et une excellente aptitude au ponçage.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Bois à l'intérieur.

Métal à l'intérieur.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Il est recommandé d'utiliser un pinceau acrylique pour l'application au pinceau. Pour l'application au rouleau, utiliser un rouleau à poils courts.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Des quantités d'application trop faibles et/ou une dilution plus forte réduisent le pouvoir de remplissage !
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Technique d'application



	Au pinceau	Au rouleau
Diluant	Eau	
Ajout de diluant (%)	0 - 5	
Quantité d'application par couche (ml/m²)	100 - 125	

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Ponçable et recouvrable :	env. 4 h

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Abbeizer Express (8313).

SUPPORT

Type de support

Bois, matériaux en bois, métal, PVC dur

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Humidité du bois

8-12 %

Préparation du support

Bois et matériaux en bois :

Arrondir les arêtes vives, éliminer les substances contenues dans le bois, telles que p. ex. résine et poches de résine. Ponçage du bois grain 120-150

Fer et acier :

Dérouiller jusqu'au métal blanc. Poncer mat à l'aide d'un tampon abrasif et de Entfetter (7233).

Zinc, aluminium et autres métaux non ferreux :

Poncer mat à l'aide d'un tampon abrasif et de Entfetter (7233).

PVC dur et plastiques adaptés au revêtement :

Poncer mat à l'aide d'un tampon abrasif et de Entfetter (7233).

Anciennes couches de peinture :

Poncer les anciennes couches de peinture adhérentes avec du grain 120 et les nettoyer. Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Généralités

Les structures de revêtement suivantes sont exemplaires.

Couche d'apprêt

Bois et matériaux en bois :

1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) ou 1 x Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) pour une isolation optimale

Fer et acier :

1 x Vivido Aqua-Filler (4110)

Zinc, aluminium et autres métaux non ferreux :

1 x Vivido Aqua-Filler (4110)

PVC dur et plastiques adaptés au revêtement :

1 x Vivido Aqua-Filler (4110)

En raison du grand nombre de plastiques, un contrôle de l'adhérence est recommandé.

Anciennes couches de peinture :

En présence d'anciennes couches de peinture intactes et adhérentes, aucune couche d'apprêt n'est nécessaire, mais il convient de vérifier l'aptitude de la peinture. Les zones endommagées dans les anciennes couches de peinture non intactes doivent être prétraitées en fonction du support. Structure comme première application.

Ponçage intermédiaire

Si nécessaire, poncer la surface apprêtée avec du grain 240.

Éliminer la poussière de bois.

Couche intermédiaire

1 – 2 x Vivido Aqua-Filler (4110)

Ponçage intermédiaire

Grain 240

Éliminer la poussière de bois.

Couche de finition

Vivido Aqua-Filler (4110) est recouvrable avec la plupart des couches de finition à base aqueuse couramment utilisées. Sont particulièrement appropriés : 5in1-Buntlack Matt (4132) / 5in1-Buntlack Glänzend (4134) / Aqua-Nova PRO M (4136) / Aqua-Nova PRO SG (4137) / ADLER Varicolor (4117)

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

750 ml ; 2,5 l

Teintes

Teinte(s) standard :
Weiß (4110050000)

Produits complémentaires

5in1-Buntlack Matt (4132)
5in1-Buntlack Glänzend (4134)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
Aqua-Isoprimer CT PRO (4162)
Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Aqua-Nova PRO M (4136)

Aqua-Nova PRO SG (4137)
Entfetter (7233)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Vivido Aqua-Filler (Cat A/d) : 130 g/l.
Vivido Aqua-Filler contient au maximum 130 g/l de COV.

GISCODE

BSW20

Données techniques de sécurité

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.