

Vivido Aqua-Filler

4110

Voorbehandelingslak met **zeer goede schuurbaarheid en vulkracht** voor binnenshuis voor de handel.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen witte tussenlaag op basis van een speciale acrylaatdispersie met uitstekende verwerking en zeer goed verloop. Het product wordt gekenmerkt door een zeer goede vulkracht en uitstekende schuurbaarheid.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



Hout in het interieur.
Metaal binnenshuis.


VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Voor het opbrengen met een kwast wordt een acrylkwast aanbevolen. Het rollen gebeurt met een kortharige roller.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Te kleine opbrenghoeveelheden per laag en/of sterke verdunning verminderen de vulkracht!
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Kwasten	Rollen
Verdunner	Water	



Toevoeging van verdunner (%)	0 - 5
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 125

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuurbaar en overschilderbaar:	ca. 4 h
---------------------------------	---------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Abbeizer Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Hout, houten materialen, metaal, hard PVC

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Houtvochtigheid

8 - 12 %

Ondergrondvoorbereiding

Hout en houten materialen:

Scherpe randen afronden, substanties die het hout heeft afgescheiden zoals hars en harsdruppels verwijderen. Houtschuurgang Korrel 120 - 150

IJzer en staal:

Roest van kale metalen oppervlakken verwijderen. Mat opschuren met schuurvlies en Entfetter (7233).

Zink, aluminium en andere non-ferrometalen:

Mat opschuren met schuurvlies en Entfetter (7233).

Hard PVC en coatbare kunststoffen:

Mat opschuren met schuurvlies en Entfetter (7233).

Oude verflagen:


Draagkrachtige oude verflagen met korrel 120 opschuren en schoonmaken. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

COATINGOPBOUW	
Algemeen	De volgende coatingopbouwen zijn voorbeelden.
Grondlaag	Hout en houten materialen: 1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) of 1 x Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) voor optimale isolatie IJzer en staal: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Zink, aluminium en andere non-ferrometalen: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Hard PVC en coatbare kunststoffen: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Vanwege het grote aantal kunststoffen wordt een hechtingstest aanbevolen. Oude verflagen: Bij draagkrachtige, intacte oude verflagen is geen grondlaag nodig, maar moet de compatibiliteit van de verflaag worden gecontroleerd. Beschadigde plekken op oude verflagen die niet intact zijn, moeten op basis van de betreffende ondergrond worden voorbehandeld. Opbouw zoals bij een nieuwe bekleding.
Tussenschuurgang 	Schuur het oppervlak met primer indien nodig op met korrel 240. Verwijder het schuurstof.
Tussenlaag	1 – 2 x Vivido Aqua-Filler (4110)
Tussenschuurgang 	Korrel 240 Verwijder het schuurstof.
Aflaklaag	Vivido Aqua-Filler (4110) kan overschilderd worden met de meest gangbare watergedragen aflakken. Bijzonder geschikt zijn: 5in1-Buntlack Matt (4132) / 5in1-Buntlack Glänzend (4134) / Aqua-Nova PRO M (4136) / Aqua-Nova PRO SG (4137) / ADLER Varicolor (4117)
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	750 ml; 2,5 l
Kleuren	Standaardkleur(en): Weiß (4110050000)
Toevoegingsproducten	5in1-Buntlack Matt (4132) 5in1-Buntlack Glänzend (4134) Abbeizer Express (8313) ADLER Varicolor (4117) Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) Aqua-Isoprimer PRO (4123) Aqua-Nova PRO M (4136) Aqua-Nova PRO SG (4137) Entfetter (7233)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Vivido Aqua-Filler (Cat A/d): 130 g/l.
Vivido Aqua-Filler bevat maximaal 130 g/l VOS.

GISCODE

BSW20

Veiligheidstechnische informatie



Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.