

Vivido Aqua-Filler

4110

Predbežný náter s veľmi dobrou brúsiteľnosťou a plniacou schopnosťou na použitie v interiéri a remeselné pužitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Biely medzináter na báze vody na báze špeciálnej akrylátovej disperzie s vynikajúcou spracovateľnosťou a veľmi dobrým vyrovňaním. Výrobok sa vyznačuje veľmi vysokou plnivosťou a vynikajúcou brúsiteľnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Drevo v interiéri.

Kov v interiéri.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Na nanášanie štetcom sa odporúča použiť akrylový štetec. Valčekovanie sa vykonáva pomocou valčeka s krátkym vlasom.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Príliš nízke nanesené množstvá a/alebo silnejšie riedidlo znižujú plniacu silu!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



0-5% H₂O

0-5% H₂O

	Natieranie	Valčekovanie
Riedenie	Voda	
Prídavok riedidla v %	0 - 5	

**Množstvo na nános (ml/m²)**

100 - 125

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

**Brúsiteľný a prelakovateľný**

cca 4 h

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Vlhkosť dreva

8 – 12 %

Príprava podkladu**Drevo a materiály na báze dreva:**

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny. Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

Železo a oceľ:

Úplne odstráňte hrdzu z kovu. Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Staré nátery:

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zmitosťou 120. Odstrániť nenosné staré nátery.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Všeobecne**

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Základná vrstva	Drevo a materiály na báze dreva: 1 x Aqua-Isoprimer PRO (4123) alebo 1 x Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) pre optimálnu izoláciu Železo a oceľ: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Zinok, hliník a iné farebné kovy: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty: 1 x Vivido Aqua-Filler (4110) Z dôvodu veľkého množstva rôznych druhov plastov sa odporúča vykonať skúšku príľnavosti. Staré nátery: V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru. Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu. Štruktúra ako nový náter.
Medzibrúsenie 	V prípade potreby prebrúste základný náter zrnitosťou 240. Brúsny prach odstrániť.
Medzivrstva	1 – 2 x Vivido Aqua-Filler (4110)
Medzibrúsenie 	Brúsenie 240 Brúsny prach odstrániť.
Vrchná vrstva	Vivido Aqua-Filler (4110) je možné prelakovať väčšinou bežných vrchných náterov na báze vody. Obzvlášť vhodné sú: 5in1-Buntlack Matt (4132) / 5in1-Buntlack Glänzend (4134) / Aqua-Nova PRO M (4136) / Aqua-Nova PRO SG (4137) / ADLER Varicolor (4117)
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	750 ml; 2,5 l
Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Weiß (4110050000)
Súvisiace produkty	5in1-Buntlack Matt (4132) 5in1-Buntlack Glänzend (4134) Abbeizer Express (8313) ADLER Varicolor (4117) Aqua-Isoprimer CT PRO (4162) Aqua-Isoprimer PRO (4123) Aqua-Nova PRO M (4136) Aqua-Nova PRO SG (4137) Entfetter (7233) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Aqua-Filler (Kat A/d): 130 g/l.
Vivido Aqua-Filler obsahuje max. 130 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

Technicko-bezpečnostné údaje

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.