

## Vivido Holzlack

4208

Vernice trasparente a base acqua per parquet, pavimenti in legno, mobili e legno in ambiente interno per il fai da te

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Vernice a base d'acqua, incolore, per parquet, pavimenti in legno e legno in ambienti interni. Il prodotto si contraddistingue per un'ottima resistenza chimica e meccanica, un'ottima resistenza alle creme e ai grassi (CFB) e un ottimo potere riempitivo.

#### Caratteristiche particolari e

norme



- **ÖNORM EN 71-3**  
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**  
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **Verniciatura di giocattoli per bambini:**  
Il prodotto è conforme alle condizioni per gli "articoli che possono essere messi in bocca dai bambini" (BGBI. 355: Weichmacherverordnung, 18/09/06).




- **ÖNORM C 2354**  
I requisiti delle classi di sollecitazione A e B sono adempiuti se vengono rispettate le raccomandazioni sui cicli di verniciatura riportate nella scheda informativa (Merkblatt)




- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione



Per pavimenti in legno e parquet da moderatamente a fortemente sollecitati, soprattutto in ambienti residenziali privati.

Per la verniciatura di superfici normalmente sollecitate nel settore dell'arredamento e della finitura d'interni.



Per il rivestimento di porte interne.

Per il rivestimento di elementi interni delle pareti e dei soffitti.

## LAVORAZIONE

### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per l'applicazione a pennello raccomandiamo l'utilizzo di un pennello acrilico. Per l'applicazione a rullo si utilizza un rullo a pelo corto.
- Assicurarsi che la vernice sia distribuita uniformemente.
- Per le tavole con incastro a maschio e femmina consigliamo in linea di principio di verniciare prima del montaggio; nel caso questo non sia possibile, applicare poca vernice nella zona dell'incastro per evitare incollaggi.
- Nella verniciatura di porte interne occorre utilizzare solo guarnizioni compatibili con le vernici acriliche.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

### Metodo di applicazione



	A pennello	A rullo
<b>Strumento d'applicazione</b>	Pennello acrilico morbido	Rullo per capelli corti
<b>Quantità per applicazione (ml/m<sup>2</sup>)</b>	100 - 125	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile	ca. 4 ore
Calpestabile	ca. 8 ore
Durezza finale	ca. 7 giorni

Attenzione: posare i tappeti dopo almeno 8 giorni.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

### Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

## SUPPORTO

<b>Tipo di supporto</b>	Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)
<b>Qualità del supporto</b>	<p>Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.</p> <p>Consultare gli altri documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÖNORM B 2230-1</li> <li>• ÖNORM B 3430-1</li> <li>• DIN 18363</li> <li>• Attuali schede illustrative BFS</li> </ul>
<b>Umidità del legno</b>	<p><b>Legno di latifoglie:</b> 12 ± 2 %</p> <p><b>Legno di conifera:</b> 15 ± 2 %</p>
<b>Preparazione del supporto</b>	<p><b>Pavimento in legno NUOVO:</b> Carteggiatura del legno Grana 120 - 150</p> <p><b>Mobili e arredamento interno NUOVO:</b> <b>Legni di latifoglie:</b> carteggiare con grana 150 - 180 e pulire <b>Legni di conifere:</b> carteggiare con grana 100 - 150 e pulire</p> <p><b>Vecchi strati di vernice su pavimento in legno:</b> Levigare fino al legno grezzo.</p> <p><b>Vecchi strati di vernice su mobili e arredamento interno:</b> Carteggiare e pulire con grana 240. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.</p>
<b>CICLO DI VERNICIATURA</b>	
<b>Prima mano</b>	<p><b>Pavimento in legno:</b> <b>Legni di latifoglie e larice:</b> 1 x Vivido Floor-Start (4205) Essiccazione intermedia: ca. 2 ore Non carteggiare Vivido Floor-Start (4205).</p> <p><b>Legno di conifera:</b> 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p><b>Mobili e arredamento interno NUOVO:</b> 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p><b>Vecchi strati di vernice su mobili e arredamento interno:</b> Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice.</p>
<b>Applicazione intermedia</b>	<p><b>Pavimento in legno:</b> 1 x Vivido Holzlack (4208)</p> <p><b>Mobili e arredamento interno:</b> 1 x Vivido Holzlack (4208) (opzionale) Essiccazione intermedia: ca. 4 ora/e</p>

**Carteggiatura intermedia****Pavimento in legno:**

Prima della finitura eseguire una leggera carteggiatura intermedia con grana 240.

**Mobili e arredamento interno:**

Grana 240 – 320

Un tempo di essiccazione intermedio più lungo (ideale essiccazione per una notte) migliora la carteggiabilità.

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

**Finitura**

1 x Vivido Holzlack (4208)

**PULIZIA E MANUTENZIONE****Pulizia e manutenzione****Pavimento in legno:**

Pulizia con acqua o detersivi domestici delicati solo dopo 14 giorni. Per la pulizia, all'acqua di lavaggio può essere aggiunto Clean-Parkettreiniger (7207). Rinnovare la sigillatura in base alla sollecitazione e, se necessario, con Clean-Parkettpflege (7204).

**Mobili**

Pulizia con Clean-Möbelreiniger (7202) e manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus (7222).

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Tonalità / gradi di brillantezza**

Vivido Holzlack Farblos, Matt (4208075527)  
 Vivido Holzlack Farblos, Halbmatt (4208075528)  
 Vivido Holzlack Farblos, Glänzend (4208050252)

**Prodotti complementari**

Clean Abbeizer-Express (8313)  
 Clean-Möbelpflege Plus (7222)  
 Clean-Möbelreiniger (7202)  
 Clean-Parkettpflege (7204)  
 Clean-Parkettreiniger (7207)  
 Vivido Floor-Start (4205)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

**Dati tecnici**

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Holzlack (Cat A/e): 130 g/l.  
 Vivido Holzlack contiene un massimo di 80 g/l COV.

**GISCODE**

BSW30 oder W3+

---

**Dichiarazione degli ingredienti  
secondo VdL-RL 01**

Dispersioni acriliche / Acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Conservanti per prodotti in scatola

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) derivati del benzotriazolo (miscela). Può provocare reazioni allergiche.

**Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.**

---

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**

Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.

In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

---