



PULLEX | Effetto baita alpina per facciate in legno



SFUMATURE DI COLORE PANORAMICA



	Sfumatura 1 ROSSICCO BRUCIATO FACCIAE	Sfumatura 2 MARRONE BRUCIATO FACCIAE	Sfumatura 3 INGRIGITO FACCIAE
PREPARAZIONE	Spazzolare con attenzione il legno di faggio utilizzando una spazzolatrice meccanica		
PRIMA MANO	1x applicazione a pennello di Pullex 3in1-Lasur		
	Tonalità RAL 9005 nero profondo	Tonalità RAL 9005 nero profondo	Tonalità RAL 7036 grigio platino
ESSICCAZIONE	Lasciar asciugare 4-6 ore (La mano di vernice non è ancora completamente asciutta)		
SPAZZOLATURA	Spazzolare con una spazzola in ferro		
ESSICCAZIONE	Lasciar asciugare una notte intera (circa 6 ore)		
SECONDA MANO	1x applicazione a pennello Pullex 3in1-Lasur		
	Tonalità teak	Tonalità Pino	Tonalità ST 05/4 Silberrücken
ESSICCAZIONE	Lasciar asciugare una notte intera (circa 12 ore)		

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/5242/6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121
 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621
 ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308

9890701
03-2017





NUOVE FACCIATE AD EFFETTO SPECIALE BAITA ALPINA

Le baite alpine sono sottoposte alle radiazioni UV ed alle intemperie durante tutto il corso dell'anno. Ciò porta ad un rapido ingrigimento del legno oppure alla comparsa di superfici bruciate con interessanti sfumature cromatiche e quadri finali unici nel loro genere. Certo, per ottenere un simile risultato c'è bisogno di tempo, non si può pensare di ottenere tutto in una sola notte. O forse sì? Grazie al nuovo effetto speciale BAITA ALPINA di ADLER otterrete questo risultato su legno nuovo in pochi passi, con la possibilità di personalizzazione secondo il proprio gusto. Inoltre non avrete bisogno di nessun prodotto speciale per riuscirci. Questo effetto è particolarmente semplice, vi basterà applicare a pennello il prodotto Pullex 3in1-Lasur in due colorazioni differenti.

PULLEX 3in1-LASUR

Questo prodotto professionale per la protezione del legno funge da impregnante, fondo e finitura ed è particolarmente indicato per la prima verniciatura di facciate in legno, balconi etc.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- + Impregnante, fondo e finitura per la prima verniciatura su superfici in legno per tutta la casa
- + Con 2-3 mani si ottiene un'ottima resistenza contro i funghi dell'azzurramento e l'attacco di parassiti
- + Protettivo del legno collaudato e controllato
- + Dona al legno verniciato un effetto opaco e moderno
- + Ottima resistenza agli agenti atmosferici e protezione dai raggi UV grazie a filtri speciali
- + Finitura al solvente a basso spessore – nessuno sfogliamento

Codice articolo:	Rovere	4435 050044
	Larice	4435 050045
	Pino	4435 050046
	Noce	4435 050047
	Palissandro	4435 050048
	Base W30	4435 000030

Ulteriori tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico Color4You di ADLER.

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 20 l

*Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.



Color4You

Utilizzare il protettivo del legno in modo sicuro. Prima dell'impiego osservare sempre l'etichetta e leggere le informazioni sul prodotto. Le schede tecniche del prodotto sono disponibili sul sito www.adler-italia.it

PASSO PER PASSO

come ottenere un moderno look baita alpina con la combinazione di colori RAL 9005 nero profondo e teak

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.



1

PREPARAZIONE

Il risultato finale sarà migliore se lavorerete su ogni pannello singolarmente. Iniziate spazzolando il legno di abete non trattato utilizzando una spazzolatrice meccanica oppure utilizzate dell'abete già spazzolato. Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere. Per questa sfumatura utilizzate il prodotto Pullex 3in1-Lasur nella tonalità RAL 9005 nero profondo e teak.

PRIMA MANO

Iniziare applicando a pennello Pullex 3in1-Lasur nella tonalità RAL 9005 nero profondo. Procedere iniziando dagli angoli. Proseguire quindi pitturando l'intera superficie procedendo bagnato su bagnato. Lasciar asciugare i singoli pannelli dalle 4 alle 6 ore. Dopo questo lasso di tempo il legno non sarà perfettamente asciutto.



2



3

SPAZZOLATURA DOPO LA PRIMA MANO

Spazzolare il legno ancora umido - meglio se utilizzando una spazzola metallica. In questo modo otterrete un risultato finale più personalizzato. Potete procedere tranquillamente anche spazzolando in senso contrario alle fibre del legno. Eliminare la polvere di carteggiatura e lasciar asciugare il legno per ulteriori 6 ore.

SECONDA MANO

Per la seconda mano abbiamo scelto Pullex 3in1-Lasur nella tonalità teak. Questa colorazione conferisce al legno una nota rossiccia, come quella delle facciate bruciate dal sole. Procedere come per la prima mano: iniziare dagli angoli e successivamente proseguire sull'intera superficie. Lasciar asciugare i pannelli finiti una notte intera (circa 12 ore).



4