

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Durcisseur pour vernis ADLER pour fenêtres et portes d'entrée à base aqueuse, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8249000210



Généralités

Durcisseur sans isocyanate à base d'aziridine polymère. Assure flexibilité et polyvalence dans le processus d'application grâce à une vie en pot de plus de 24 heures.

Domaines d'utilisation



Éléments de construction en bois présentant une stabilité dimensionnelle à l'extérieur et à l'intérieur, comme les fenêtres ou les portes d'entrée en bois.

Fenêtres et portes d'entrée en PVC et autres plastiques adaptés au revêtement.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Mélanger soigneusement Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Ne pas fermer le récipient contenant le matériel durci.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.

Rapport de mélange



100 parties en poids de composant du vernis
7 parties en poids d'Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) peut être utilisé dans les produits suivants :

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polycolor Pro 2K (5086)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
Polycolor Top 2K (5082)
Polycolor Top 2K Metallic (5080)
Polycolor Top 2K VAC (5083)
Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

Les produits ne peuvent être utilisés qu'avec du durcisseur Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.

Après l'ajout du durcisseur, un temps d'attente d'env. 10 minutes est recommandé pour un dégazage amélioré.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

Durée de vie en pot



24 heure(s)

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.