

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Verharder voor watergedragen ADLER-lakken voor vensters en voordeuren voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8249000210



Algemeen

Isocyanaatvrije verharder op basis van een polymeer aziridine. Biedt flexibiliteit en veelzijdigheid bij de verwerking met een open tijd van 24 uur.

Toepassingsgebieden



Maatvast houten delen in het exterieur en interieur, zoals houten vensters of voordeuren.

Vensters en voordeuren uit PVC en andere soorten kunststof die van een coating kunnen worden voorzien.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Meng Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) onmiddellijk na toevoeging aan de lakcomponent zorgvuldig.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- De container met uitgehard materiaal niet afsluiten.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Mengverhouding



100 gewichtsdelen lakcomponent
7 gewichtsdelen Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) kan in de volgende producten worden gebruikt:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polycolor Pro 2K (5086)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
Polycolor Top 2K (5082)
Polycolor Top 2K Metallic (5080)
Polycolor Top 2K VAC (5083)
Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

De producten kunnen alleen worden gebruikt met verharder Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) en in de aangegeven mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Na het toevoegen van de verharder is een wachttijd van ca. 10 min. voor een betere ontgassing aan te bevelen.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Open tijd



24 uur(en)

De open tijd kan niet verder worden verlengd.

Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.


AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de container altijd onmiddellijk om het binnendringen van luchtvochtigheid te voorkomen.

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.