

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Vytvrdzovadlo pre laky na okná a vchodové dvere ADLER na báze vody na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8249000210



Všeobecne

Bezizokyanátové vytvrdzovadlo na báze polymérneho aziridínu. Zabezpečuje flexibilitu a všestrannosť v procese spracovania s dobou spracovateľnosti 24 hodín.

Oblasti použitia



Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

Okná a vchodové dvere z PVC a iných plastov, ktoré možno natierať.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) ihneď po pridaní do laku opatrne vmiešať.
- Natužená zmes aj moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Nezatvárajte nádoby s natuženým materiálom.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Pomer miešania

100 hmotnostných dielov laku

7 hmotnostných dielov Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) možno použiť v nasledujúcich produktoch:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
 Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
 Aquawood Diamond-Top D (5090)
 Aquawood Diamond-Top L (5196)
 Aquawood Diamond Pearl (5091)
 Aquawood Protor-Base D (5806)
 Aquawood Protor-Base L (5807)
 Aquawood Protor-Finish D (5808)
 Aquawood Protor-Finish L (5809)
 Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
 Aquawood Intercare Isogrip (5505)
 Polycolor Pro 2K (5086)
 Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
 Polycolor Top 2K (5082)
 Polycolor Top 2K Metallic (5080)
 Polycolor Top 2K VAC (5083)
 Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

Produkt môže byť použitý výlučne s tužidlom Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Po rozmiešaní odporúčame počkať pred spracovaním cca 10 min na zlepšenie odplynenia zmesi.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Doba spracovateľnosti


24 hod.

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 6 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby nedošlo k vniknutiu vlhkosti.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.