

Aquafix Blue-Patina

8139

Připravený oxidační roztok pro neželezné kovy pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8139000210

Všeobecné informace

Hotový roztok na bázi vody pro tvorbu zoxidovaného vzhledu na neželezných kovech.

Zvláštní vlastnosti
a zkušební normy



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Dosažení oxidačních účinků na neželezné kovy nebo nátěry obsahující neželezné kovy.

Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakovým systémem.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Aquafix Blue-Patina (8139) se nanáší přímo na připravený povrch z pravého kovu.
- Nepoužívejte kovové nádoby!
- Používejte pouze nerezové nástroje!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



Způsob nanášení	Rozprašovač
Množství naneseného přípravku	nerovnoměrné

Nanášení se provádí náhodně nebo na velkou plochu rozprašovačem na skutečný kovový povrch.

Aplikované množství závisí na požadovaném účinku.

Po úplném zaschnutí Aquafix Blue-Patina (8139) lze postup opakovat.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě

ca. 12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Dřevotřískové desky, MDF desky nebo nosné desky potažené základní fólií.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Zrnitost P 240

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základování**

1 x Bluefin Isospeed (3134) 2-složkový nebo Aduro Ecofill (2416)

Mezibroušení

Zrnitost P 280 – 320

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva

8450 5% Metallpulver

500 g/m² ADLER kovová směs

Příprava kovové směsi.

Krok 1:

100 hmotnostních dílů	Bluefin Pure-Metal (3133000210)
5 hmotnostních dílů	Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

pečlivě zamíchejte Aqua-Hardener 8450 (8450000210) do Bluefin Pure-Metal (3133000210) (cca 3 min).

Krok 2:

Za stálého míchání opatrně a bez hrudek zapracujte 250 hmotnostních dílů výrobku Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze nebo Zinn do směsi tužidla a laku.

Nejllepší je míchat strojově pomocí košového míchadla.

Doba zpracovatelnosti

Směs může být zpracovávána přibližně 2 - 3 hodiny při pokojové teplotě.

Mezischnutí	Mezioperační schnutí: cca 5 hod. při cca 20 °C (nejlépe) přes noc
Následná úprava (broušení, leštění) 	Odstupňované broušení smirkem o zrnitosti P 180 / 240 / 360 / 600 Způsob aplikace a zejména broušení výrazně ovlivňuje výsledný efekt. Broušení se nesmí provádět na brusce nebo ruční bruskou s odsáváním prachu: nebezpečí požáru a změny barvy následného laku v důsledku tvorby rzi! Odstraňte prach vzniklý broušením.
Nános produktu	Aquafix Blue-Patina (8139) Nanášení se provádí náhodně nebo na velkou plochu rozprašovačem na skutečný kovový povrch. Aplikované množství závisí na požadovaném vzhledu. Po úplném zaschnutí Aquafix Blue-Patina (8139) lze postup opakovat.
Mezischnutí	Mezioperační schnutí: cca 12 hod. Lakování se provádí bez mezibroušení, do 24 hodin.
Vrchní lakování	3 x Aduro Antiscratch G10 (2517000110) Mezioperační schnutí: cca 2 hod.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	500 ml
Související produkty	Aduro Antiscratch (2517) Aduro Ecofill (2416) Aqua-Hardener 8450 (8450) Aquafix Bronze (8137) Aquafix Kupfer (8135) Aquafix Messing (8136) Aquafix Zinn (8138) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Pure-Metal (3133) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování  	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Bezpečnostně technické údaje   	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování. Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2). Zamezte styku s kůží a očima. Při práci noste uzavřený pracovní oděv, ochranné rukavice z butylkaučuku a ochranné brýle s boční ochranou! V případě zasažení očí okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře! Špinavé, promočené oblečení okamžitě svlékněte.

V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
