

Aquafix Blue-Patina

8139

Gotowy do użycia **roztwór utleniający** do **metali kolorowych** dedykowany dla **przemysłu i rzemiosła**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8139000210

Informacje ogólne


Gotowy do użycia roztwór utleniający na bazie wody, przeznaczony do powierzchni metali kolorowych w celu uzyskania efektów utleniania.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Uzyskanie efektów utleniania na metalach kolorowych lub powłokach zawierających metale kolorowe.

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim systemem lakieru nawierzchniowego.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Aquafix Blue-Patina (8139) nakłada się bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię z prawdziwego metalu.
- Nie używać metalowych beczek!
- Używać wyłącznie nierdzewnych narzędzi!
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



Metoda aplikacji	Butelka z rozpylaczem
Nakładana ilość	nierównomiernie

Aplikacja następuje nierównomiernie punktowo lub powierzchniowo, za pomocą butelki z rozpylaczem na powierzchnię z prawdziwego metalu.

Ilość nakładana zależy od pożądanego efektu.

Po całkowitym wyschnięciu Aquafix Blue-Patina (8139) procedurę można powtórzyć.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę

ok. 12 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Płyty wiórowe, płyty MDF lub płyty nośne pokryte folią podkładową.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

papierem o granulacji 240

BUDOWA POWŁOKI**Podkład**


1 x Bluefin Isospeed (3134) (2-komponentowo) lub Aduro Ecofill (2416)

Szlifowanie międzyoperacyjne

Granulacja papieru 280 – 320

Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.

Usunąć pył ze szlifowania.

Międzywarstwa

500 g/m² Mieszanina prawdziwych metali ADLER

Produkcja mieszaniny prawdziwych metali:

Krok 1:

100 części wagowych	Bluefin Pure-Metal (3133000210)
5 części wagowych	Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) starannie wymieszać z Bluefin Pure-Metal (3133000210) (ok. 3 min).

Krok 2:

Dokładnie i bez grudek, mieszając, wmieszać 250 części wagowych Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze lub Zinn do mieszaniny farby i utwardzacza.

Mieszanie najlepiej wykonywać mechanicznie lub za pomocą mieszadła koszykowego.

Czas przydatności mieszaniny do użycia


Mieszaninę można stosować w temperaturze pokojowej przez ok. 2 - 3 godziny.

Czas suszenia międzyoperacyjnego

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 5 godz. w ok. 20 °C (najlepiej) po schnięciu przez noc

Obróbka dodatkowa (szlifowanie, polerowanie ręczne i maszynowe)


Stopniowanie granulacji papieru ściernego Finish 180 / 240 / 360 / 600
Metoda aplikacji, a szczególnie szlifowanie mają znaczny wpływ na efekt końcowy.
Szlifowanie nie może odbywać się za pomocą szlifierki lub szlifierki ręcznej z odsysaniem pyłu: ryzyko pożaru i odbarwienia późniejszego lakieru z powodu tworzenia się rdzy!
Usunąć pył ze szlifowania.

Naniesienie produktu

Aquafix Blue-Patina (8139)
Aplikacja następuje nierównomiernie punktowo lub powierzchniowo, za pomocą butelki z rozpylaczem na powierzchnię z prawdziwego metalu.
Nakładana ilość zależy od oczekiwanego efektu.
Po całkowitym wyschnięciu Aquafix Blue-Patina (8139) procedurę można powtórzyć.

Czas suszenia międzyoperacyjnego

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 12 godzin (przez noc)
Nałożenie lakieru następuje bez szlifowania międzyoperacyjnego w ciągu 24 godzin).

Lakierowanie nawierzchniowe

3 x Aduro Antiscratch G10 (2517000110)
Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 2 godziny

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Wielkości opakowań

500 ml

Produkty dodatkowe

Aduro Antiscratch (2517)
Aduro Ecofill (2416)
Aqua-Hardener 8450 (8450)
Aquafix Bronze (8137)
Aquafix Kupfer (8135)
Aquafix Messing (8136)
Aquafix Zinn (8138)
Bluefin Isospeed (3134)
Bluefin Pure-Metal (3133)
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Trwałość / przechowywanie


Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).
Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

W czasie pracy ubranie robocze powinno być zapięte. Należy stosować rękawice ochronne z kauczuku butylowego i okulary ochronne z osłonkami bocznymi!

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem!

Zabrudzone, nasączone ubranie natychmiast zdjąć!

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem!

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
