

Aquafix Blue-Patina

8139

Pripravený oxidačný roztok na farebné kovy pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8139000210

Všeobecne


Vodný, pripravený na použitie oxidačný roztok na povrchy z farebných kovov na dosiahnutie oxidačných efektov.

Zvláštne vlastnosti
a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Dosiahnutie oxidačných efektov na farebných kovoch alebo na povlakoch obsahujúcich farebné kovy.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Aquafix Blue-Patina (8139) sa nanáša priamo na pripravenú plochu z pravého kovu.
- Nepoužívať kovové nádoby!
- Používať len nehrdzavejúce pracovné náradie!
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



Postup zadávania zákaziek	Rozprašovač
Množstvo aplikácie	nerovnomerné

Pripravok sa nanáša nepravidelne, bodovo alebo na väčšiu plochu pomocou rozprašovača na povrch z pravého kovu.

Želaný efekt závisí od množstva nánosu.

Po úplnom vyschnutí Aquafix Blue-Patina (8139) je možné postup zopakovať.

Čas schnutia

Prelakovateľný pri izbovej teplote	cca 12 hod.
------------------------------------	-------------

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevotrieskové dosky, dosky MDF alebo nosné dosky potiahnuté základnou fóliou.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

zrnitosťou P240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

1 x Bluefin Isospeed (3134) (dvojzložkový) alebo Aduro Ecofill (2416)

Medzičbrúsenie

Zrnitosťou 280 – 320

Medzičbrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.

Brúsny prach odstrániť.

Medzivrstva

8450 5%



Metallpulver

500 g/m² ADLER zmes so skutočným kovom**Výroba zmesi so skutočným kovom:**

Krok 1:

100 hmotnostných dielov	Bluefin Pure-Metal (3133000210)
5 hmotnostných dielov	Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

dôkladne primiešajte Aqua-Hardener 8450 (8450000210) do Bluefin Pure-Metal (3133000210) (približne 3 min.).

Krok 2:

Do zmesi vytvrdzovadla s lakom zapracujte za stáleho miešania opatrne a bez hrudiek 250 hmotnostných dielov Aquafixu Ferro, Kupfer, Messing, Bronze alebo Zinn.

Najlepšie je strojové miešanie pomocou košového miešadla.

Doba spracovateľnosti

Zmes sa môže spracovávať pri izbovej teplote približne 2 – 3 hodiny.

Čas medzisušenia

Medzisušenie: cca 5 hod. pri cca 20 °C (najlepšie) cez noc

Následná úprava (brúsenie, leštenie)

Postupné brúsenie zrnitosťou P180 / P240 / P360 / P600

Výsledný efekt je výrazne ovplyvnený spôsobom aplikácie a hlavne brúsením.

Brúsenie sa nesmie vykonávať na brúsnom zariadení alebo pomocou ručnej brúsky s odsávaním prachu: Nebezpečenstvo požiaru a zmeny farby následného laku v dôsledku tvorby hrdze!

Brúsny prach odstrániť.

Nános produktu

Aquafix Blue-Patina (8139)

Prípravok sa nanáša nepravidelne, bodovo alebo na väčšiu plochu pomocou rozprašovača na povrch z pravého kovu.

Aplikované množstvo závisí od požadovaného efektu.

Po úplnom vyschnutí Aquafix Blue-Patina (8139) je možné postup zopakovať.

Čas medzisušenia

Medzisušenie: cca 12 hod. (sušenie cez noc)

Prelakovanie je možné bez medzibrúsenia v priebehu 24 hodín.

Vrchné lakovanie

3 x Aduro Antiscratch G10 (2517000110)

Medzisušenie: cca 2 hod.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

500 ml

Súvisiace produkty

Aduro Antiscratch (2517)
Aduro Ecofill (2416)
Aqua-Hardener 8450 (8450)
Aquafix Bronze (8137)
Aquafix Kupfer (8135)
Aquafix Messing (8136)
Aquafix Zinn (8138)
Bluefin Isospeed (3134)
Bluefin Pure-Metal (3133)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je nevyhnutne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Vyhňte sa kontaktu s pokožkou a očami.

Počas práce nosiť uzavreté pracovné oblečenie, ochranné rukavice z butylkaučuku a ochranné okuliare s postrannou ochranou!

Pri zasiahnutí očí ich ihneď vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc!

Špinavé, premočené oblečenie okamžite vyzlečte!

V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte

bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke
www.adler.sk.
