

Aquafix E

8128

Aditivum do produktu Bluefin Pigmocryl NG pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

8128000210

Všeobecné informace

Bezbarvá přísada na vodou ředitelné bázi pro Bluefin Pigmocryl NG pro zvýšení elasticity lakového filmu (např. schodišťové stupně).

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.
Pro průmyslové a profesionální lakování schodišťových stupňů..

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Aquafix E (8128) pečlivě vmíchejte do neředěného produktu; poté přidejte potřebné množství ředidla.
- Aquafix E (8128) výrazně zvyšuje stupeň lesku..
- Natužená směs se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Zpracovatelské vlastnosti produktů jsou zachovány.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Přidané množství

20 hmot.-% na lak



Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aquafix E 8128) nijak ovlivněno.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

800 g

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.