

Arova Neosol

1008


Sistem de amestecare a băițurilor pe bază de solvenți pentru lemn de foioase pentru uz industrial și comercial

DESCRIEREA PRODUSULUI

Generalități

Sistem de amestecare a băițurilor pe bază de solvenți, pe bază de coloranți speciali rezistenți la lumină, pentru nuanțe de băiț strălucitoare, colorate, fără accentuarea porilor, pe lemn de foioase cu pori fini și grosieri. Diluarea sau deschiderea culorii se poate efectua fie cu Arova Neosol 1008400100 (pe bază de solvent), fie cu apă. O gamă largă de culori pentru băițuri poate fi amestecată cu cele trei coloranți de bază galben, roșu și negru. În combinație cu lacuri de mobilă pe bază de solvent și pe bază de apă.

Domenii de aplicare



Pentru mobilier, amenajări interioare, lambriuri și plafoane din lemn.

Arova Neosol (1008) este recomandat în special pentru tipuri de lemn precum fag, arțar, nuc, cireș, mesteacăn, arin, păr, stejar și frasin.

În funcție de lacul de mobilă utilizat, produsul este adecvat pentru suprafețe de mobilier și amenajări interioare în domeniile de utilizare II - IV în conformitate cu ÖNORM A 1610-12.

Se utilizează în combinație cu un sistem lacului de acoperire adecvat.

PRELUCRARE

Indicații privind prelucrarea



- Vă rugăm să amestecați bine produsul înainte de utilizare și în timpul prelucrării.
- Este necesară o temperatură a produsului, obiectului și încăperii de cel puțin + 15 °C.
- Asigurați-vă că băițul este aplicat uniform!
- Aplicarea băițului cu un dispozitiv Airmix sau Airless de joasă presiune este de asemenea posibilă. Dacă se deschide la culoare cu apă, este posibilă și aplicarea cu o perie sau un burete pentru suprafețe mici.
- Nuanța de culoare se schimbă atunci când băițurile lichide intră în contact cu metalul.
- Diverse tipuri de lemn, cum ar fi stejarul, conțin substanțe solubile în apă care sunt activate prin acoperirea cu lacuri pentru mobilă pe bază de apă. Pentru a preveni decolorarea sau marcarea, recomandăm, prin urmare, grunduirea preliminară cu Aduro Primer (2523) pentru lemn bogat în componente.
- Nu turnați produsul din aparatul de aplicare sau produsul contaminat cu praf de lemn înapoi în recipientul original.
- Orice modificare a procesului de prelucrare, a condițiilor de mediu, nerespectarea indicațiilor sau utilizarea unor produse neindicate pot influența negativ rezultatul.

- Vă rugăm să respectați indicațiile noastre **ARL 110 - Ghid de lucru pentru folosirea baițului pe lemn.**

Tehnica de aplicare



	Pistol cu cupă
Duza de pulverizare Ø (mm)	1,5
Presiunea de injecție (bar)	1,5 - 2,0
Randament per aplicare (m²/l)	8
Cantitatea de aplicare per aplicare (g/m²)	40 - 50

Randamentul indicat include pierderile de pulverizare.

Forma și calitatea suprafeței piesei de prelucrat, precum și tipul de aplicare influențează consumul efectiv. Valorile de consum exacte pot fi determinate numai printr-o aplicare de probă prealabilă.

Timp necesar de uscare



Arova Neosol și amestecuri cu Arova Neosol Farblos (1008400100):

Revopsire (vopsele pe bază de solventi)	30 minute
Revopsire (vopsele pe bază de apă)	1 oră/e

Amestecuri Arova Neosol cu apă:

Revopsibil cu lacuri (lacuri pe bază de solvent)	12 ore
Revopsibil cu lacuri (lacuri pe bază de apă)	5 ore

La nevoie este posibilă și o uscare forțată.

Cifrele indicate sunt valori orientative. Uscarea depinde de substrat, grosimea stratului aplicat, temperatură, circulația aerului și umiditatea relativă a aerului, presiunea la stivuire și condițiile de stivuire.

Curățarea aparatelor de lucru



8501

Curățarea principală trebuie efectuată cu Waschverdünner (8501) sau cu apă.

SUBSTRAT

Tipul de substrat

Lemn de foioase cu pori fini și grosieri, cum ar fi fagul, arțarul, nukul, cireșul, mesteacănul, arinul, părul, stejarul și frasinul.

Calitatea suprafeței

Substratul trebuie să fie uscat, curat, stabil, fără urme de grăsime și ceară și fără praf de lemn.

Pregătirea suprafeței

Granulație 150 - 180

Îndepărtați temeinic praful de șlefuire, în special din porii lemnului.

Șmirghelul mat și șlefuirea neuniformă pot duce la un aspect pătat al baițului.

Udarea lemnului șlefuit și, după uscare, șlefuirea de netezire cu granulație 150-180 este avantajoasă; dacă se deschide la culoare cu apă, acest pas este absolut necesar pentru stejarul masiv.

STRUCTURA STRATULUI DE ACOPERIRE

Aplicarea baițului

Aplicați uniform și cu un exces redus de-a lungul direcției fibrelor lemnului, umed pe umed, astfel încât suprafețele să pară ușor umede. Tipurile de lemn cu absorbție redusă necesită mai puțină aplicare decât tipurile de lemn cu absorbție mai pronunțată.

Acoperire ulterioară

Produsul poate fi prelucrat atât cu lacuri pentru mobilier ADLER pe bază de apă, cât și pe bază de solvent. Pentru nuanțele de culoare ale baițului și pentru nuanțele de culoare deschise, recomandăm în general utilizarea de lacuri rezistente la lumină, cum ar fi Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Atunci când se utilizează tipuri de lacuri nerezistente la lumină, nuanța finală de culoare poate apărea ușor gălbuie; acest efect crește odată cu îmbătrânirea.

Pentru suprafețele vopsite cu baiț alb, recomandăm aplicarea Aduro Legnopur, colorat cu 1,0 până la max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114), pentru egalizare suplimentară. Alternativ, se poate folosi un lac de mobilă pe bază de apă, cum ar fi Bluefin Top-Antiscratch, colorat cu 1,0 până la max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Evitați suprapunerea la pulverizare!

INDICAȚII PRIVIND COMANDA

Dimensiuni ale recipientelor

1l, 5 l

Nuanțe/nivel al luciului



Culoare (culori) standard:

Basis Gelb (1008040790)
 Basis Rot (1008040791)
 Basis Schwarz (1008040792)
 Jupiter (1008040793)
 Mars (1008040794)
 Neptun (1008040795)
 Venus (1008040796)
 Saturn (1008040797)

Deschizător de culoare

Cantitate maximă de adaos: 1 (baiț) : 30 (deschizător de culoare)
 Arova Neosol Farblos (1008400100)
 apă (de calitate potabilă)

Concentrate de nuanțe pentru baiț

Cantitatea maximă de adaos: 10 % pe baițuri
 Arova Solva-Toner F Blau, Hochkonzentriert (89808)
 Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol (89809)

Baițurile de bază pot fi amestecate între ele și, dacă este necesar, pot fi diluate cu Arova Neosol Farblos (1008400100) sau cu apă până la un raport maxim de amestecare de 1:30 - la fel ca nuanțele de culoare standard (baițuri produs gata de utilizare).

Înainte de a începe lucrările cu baiț, trebuie aplicată întotdeauna o băițuire de testare pe lemnul original și acoperită cu lacul prevăzut pentru a evalua culoarea finală. Utilizați pentru o comandă numai baițuri din același lot.

Produse suplimentare

Aduro Legnopur (2513)
 Aduro Primer (2523)
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
 Arova Solva-Toner F Blau, Hochkonzentriert (89808)
 Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol (89809)
 Bluefin Resist (2963)
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.

ALTE INDICAȚII**Perioada de valabilitate /
depozitare**

Cel puțin 1 Anul/Ani în recipiente originale închise.

Amestecuri fără apă: cel puțin 3 luni; Amestecuri de băituri/apă: max. 1 lună. Dacă se utilizează apă contaminată cu bacterii, durata de depozitare a amestecului este afectată.

A se depozita într-un loc răcoros, ferit de îngheț.

Închideți bine recipientele deschise și utilizați conținutul cât mai repede posibil.

Indicații tehnice de siguranță

Produsul este pretabil numai pentru prelucrarea industrială și comercială.

Inhalarea aerosolilor de vopsea la aplicarea prin pulverizare trebuie evitată în general. Acest lucru se asigură prin utilizarea corespunzătoare a unei măști de protecție respiratorie (filtru combinat A2/P2).

Informații detaliate cu privire la siguranța la transport, depozitare și manipulare, precum și la eliminare găsiți în fișa tehnică de securitate aferentă. Versiunea actuală poate fi accesată la adresa **www.adler-lacke.com**.