

Arova Spritzbeize

1014

Baițuri pentru lemn de foioase pe bază de solvenți pentru efecte cu pori accentuați pentru uz industrial și comercial

DESCRIEREA PRODUSULUI

Generalități

Baițuri cu pulverizare pe bază de solvenți pentru un aspect de colorare cu pori grosieri accentuați pe lemn de foioase, dacă se dorește obținerea unui aspect al baițului cu pori accentuați fără dispersare; uscare rapidă, rezistență ridicată la lumină, fără asperități ale lemnului. Produsul poate fi revopsit cu lacuri pentru lemn pe bază de apă și pe bază de solvenți.

Caracteristici speciale și standarde de testare



- **Regulamentul francez DEVL1104875A**
Marcarea materialelor de acoperire pentru construcții cu privire la emisiile de compuși poluanți volatili: A+

Domenii de aplicare




Pentru mobilier, amenajări interioare, lambriuri și plafoane din lemn.

În funcție de lacul de mobilă utilizat, produsul este adecvat pentru suprafețe de mobilier și amenajări interioare în domeniile de utilizare II - IV în conformitate cu ÖNORM A 1610-12.

Se utilizează în combinație cu un sistem lacului de acoperire adecvat.

PRELUCRARE

Indicații privind prelucrarea



- Vă rugăm să amestecați bine produsul înainte de utilizare și în timpul prelucrării.
- Este necesară o temperatură a produsului, obiectului și încăperii de cel puțin + 15 °C.
- Asigurați-vă că baițul este aplicat uniform!
- Aplicarea baițului cu un dispozitiv Airmix sau Airless de joasă presiune este de asemenea posibilă.
- Aplicați prin pulverizare uniform și cu un exces redus, astfel încât suprafețele să pară umede.
- Produsul nu poate fi distribuit.
- Tipurile de lemn cu absorbție redusă necesită mai puțină aplicare decât tipurile de lemn cu absorbție mai pronunțată.

- Diferite tipuri de lemn, cum ar fi stejarul, diverse esențe exotice etc. conțin ingrediente hidrosolubile care sunt activate prin aplicarea unui strat de acoperire cu lacuri pentru mobilă pe bază de apă. Pentru prevenirea decolorărilor sau marcajelor, recomandăm așadar, în special în cazul suprafețelor bătute deschis, aplicarea unui grund preliminar cu Aduro Primer (2523).
- Nu turnați produsul din aparatul de aplicare sau produsul contaminat cu praf de lemn înapoi în recipientul original.
- Orice modificare a procesului de prelucrare, a condițiilor de mediu, nerespectarea indicațiilor sau utilizarea unor produse neindicate pot influența negativ rezultatul.
- Vă rugăm să respectați indicațiile noastre **ARL 110 - Ghid de lucru pentru folosirea baițului pe lemn**.

Tehnica de aplicare



	Pistol cu cupă
Duza de pulverizare Ø (mm)	1,5
Presiunea de injecție (bar)	1,5 - 2,5
Randament per aplicare (m²/l)	8
Cantitatea de aplicare per aplicare (g/m²)	30 - 40

Randamentul indicat include pierderile de pulverizare.

Forma și calitatea suprafeței piesei de prelucrat, precum și tipul de aplicare influențează consumul efectiv. Valorile de consum exacte pot fi determinate numai printr-o aplicare de probă prealabilă.

Timp necesar de uscare



Revopsire (vopsele pe bază de solvenți)	15 minute
Revopsire (vopsele pe bază de apă)	1 oră/e

La nevoie este posibilă și o uscare forțată.

Cifrele indicate sunt valori orientative. Uscarea depinde de substrat, grosimea stratului aplicat, temperatură, circulația aerului și umiditatea relativă a aerului.

Curățarea aparatelor de lucru



8501



8017

Imediat după utilizare, cu Waschverdünner (8501) sau Nitro-Verdünner (8017).

SUBSTRAT

Tipul de substrat

Lemnele de foioase cu pori fini și grosieri precum stejar, frasin, nuc, mahon etc.

Calitatea suprafeței

Substratul trebuie să fie uscat, curat, stabil, fără urme de grăsime și ceară și fără praf de lemn.

Pregătirea suprafeței

Granulație 150 - 180

Îndepărtați temeinic praful de șlefuire, în special din porii lemnului.

Nu este necesar să înmuiați lemnul în apă înainte de vopsire.

STRUCTURA STRATULUI DE ACOPERIRE

Aplicarea baițului

Aplicați uniform și cu un exces redus de-a lungul direcției fibrelor lemnului, umed pe umed, astfel încât suprafețele să pară ușor umede.

Acoperire ulterioară

Produsul poate fi prelucrat atât cu lacuri pentru mobilier ADLER pe bază de apă, cât și pe bază de solvent. Pentru nuanțele deschise de baiț și pentru nuanțele colorate, recomandăm în general utilizarea de lacuri rezistente la lumină, cum ar fi Bluefin Terra-Resist (2972), Aduro Legnopur (2513). Atunci când se utilizează tipuri de lacuri nerezistente la lumină, nuanța finală de culoare poate apărea ușor gălbuie; acest efect crește odată cu îmbătrânirea.


Pentru suprafețele vopsite cu baiț alb, recomandăm aplicarea Aduro Legnopur, colorat cu 1,0 până la max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114), pentru egalizare suplimentară. Alternativ, se poate folosi un lac de mobilă pe bază de apă, cum ar fi Bluefin Top-Antiscratch, colorat cu 1,0 până la max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Evitați suprapunerea la pulverizare!

INDICAȚII PRIVIND COMANDA

Dimensiuni ale recipientelor

0,9 l, 4 l

Nuanțe/nivel al luciului



Culoare (culori) standard:

Farblos (1014400100)
 Weiß (1014043001)
 Hanf (1014043002)
 Honig (1014043003)
 Rustikal (1014043004)
 Kognak (1014043005)
 Maron (1014043006)
 Tabak (1014043007)
 Schilf (1014043008)
 Nuss (1014043009)
 Palisander (1014043010)
 Stein (1014043011)
 Schwemmholz (1014043012)
 Alteiche (1014043013)
 Olive (1014043014)
 Schwarz (1014043015)

Toate nuanțele de culoare se pot amesteca între ele și pot fi deschise la culoare cu Arova Spritzbeize Farblos (1014400100) dacă este necesar.

În cazul unui iluminat puternic, culoarea proprie a lemnului și îngălbenirea naturală a lemnului pot duce la o schimbare vizibilă a nuanței de culoare în timp. Nuanța de culoare se schimbă atunci când baițurile lichide intră în contact cu metalul.

Înainte de a începe lucrările cu baiț, trebuie aplicată întotdeauna o băițuire de testare pe lemnul original și acoperită cu lacul prevăzut pentru a evalua culoarea finală. Utilizați pentru o comandă numai baițuri din același lot.

Produse suplimentare

Aduro Legnopur (2513)
 Aduro Primer (2523)
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
 Bluefin Resist (2963)
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Vă rugăm să țineți cont de fișele tehnice aferente produselor.

ALTE INDICAȚII**Perioada de valabilitate /
depozitare**

Cel puțin 1 Anul/Ani în recipiente originale închise.

A se depozita într-un loc răcoros, ferit de îngheț.

Închideți bine recipientele deschise și utilizați conținutul cât mai repede posibil.

Indicații tehnice de siguranță

Produsul este pretabil numai pentru prelucrarea industrială și comercială.

Inhalarea aerosolilor de vopsea la aplicarea prin pulverizare trebuie evitată în general. Acest lucru se asigură prin utilizarea corespunzătoare a unei măști de protecție respiratorie (filtru combinat A2/P2).

Informații detaliate cu privire la siguranța la transport, depozitare și manipulare, precum și la eliminare găsiți în fișa tehnică de securitate aferentă. Versiunea actuală poate fi accesată la adresa **www.adler-lacke.com**.