

Arova Spritzbeize

1014

Rozpúšťadlové moridlo na listnaté dreviny s efektom morenia zvýrazňujúcim póry na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Moridlo na báze rozpúšťadla určené na nanášanie striekaním, ktoré vytvára efekt zvýraznenia pórov na drevinách s hrubými pórmí, ak sa má dosiahnuť tento efekt bez vytlačania; rýchle schnutie, vysoká odolnosť voči svetlu, bez zdrsnenia dreva. Produkt je možné prelakovať lakom na drevo na báze vody alebo rozpúšťadla.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Dbajte na to, aby bolo moridlo rovnomerne nanosené!
- Možné je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless.
- Nanášajte rovnomerne a s malým prebytkom striekaním tak, aby sa povrchy javili vlhké.
- Výrobok nie je možné rozotierať.
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva (dub, rôzne exotické dreviny a pod.) obsahujú vodou riediteľné zložky, ktoré sa aktivujú vodou riediteľnými lakmi na nábytok. Na zabránenie zafarbeniu alebo označeniam preto odporúčame, najmä pri svetlo morených povrchoch, predbežné základné natieranie s Aduro Primer (2523).
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 - 2,5
Výdatnosť na nános (m²/l)	8
Množstvo na nános (g/m²)	30 - 40

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	15 min.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	1 hod.

V prípade potreby je možné nútené sušenie.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



8501

8017

Ľneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Tvrde drevo s jemnými a hrubými pórmí, ako je dub, jaseň, orech, mahagón atď.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

zrnitosťou P150 – P180

Dôkladne odstrániť brúsny prach – najmä z pórov dreva.

Pred morením nie je potrebné drevo namáčať.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla. Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostále laky, ako sú Bluefin Terra-Resist (2972), Aduro Legnopur (2513). Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.


Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Prípadne sa môže použiť lak na nábytok na báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri striekaní sa vyhýbajte prekryvaniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

0,9 l, 4 l

Farebné odtiene/stupne lesku



1014400100

Štandardné farebné odtiene

Farblos (1014400100)
 Weiß (1014043001)
 Hanf (1014043002)
 Honig (1014043003)
 Rustikal (1014043004)
 Kognak (1014043005)
 Maron (1014043006)
 Tabak (1014043007)
 Schilf (1014043008)
 Nuss (1014043009)
 Palisander (1014043010)
 Stein (1014043011)
 Schwemmholz (1014043012)
 Alteiche (1014043013)
 Olive (1014043014)
 Schwarz (1014043015)

Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať a v prípade potreby ich možno zosvetliť pomocou Arova Spritzbeize Farblos (1014400100).

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa. Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aduro Primer (2523)
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
 Bluefin Resist (2963)
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.