

Aviva Formel-San

4075

Specjalna farba do wnętrz z powłoką chroniącą przed pleśnią i grzybami dedykowana dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Otwarta na dyfuzję, wodorocieńczalna farba dyspersyjna do ścian wewnętrznych z ochroną powłoki, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na pleśń, a także w połączeniu z produktem Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 bądź Aviva Fungisan 8308 do renowacji powierzchni wewnętrznych dotkniętych pleśnią.

Ten bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu produkt jest bezwonny i został opracowany bez dodatku rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Szczególne właściwości i normy badań



- Biobójcza substancja czynna chroni powłokę przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych.

Substancja czynna:

2.0 g/kg (0.20 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat

- **ÖNORM EN 13300**

odporność na szorowanie na mokro: R-klasa 2
współczynnik kontrastu (siła krycia): H₁₀-klasa 2 (przy 7 m²/l)
stopień połysku: G4 tępo matowy
maksymalna wielkość ziaren: S1 drobne

- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+


Obszary zastosowania



Powierzchnie wewnętrzne narażone na rozwój pleśni w zakładach przemysłowych, gdzie panuje podwyższona wilgotność, takich jak mleczarnie, browary, rzeźnie, a także w celu wspomagania higieny pomieszczeń w kuchniach, łazienkach i prywatnych obszarach mieszkalnych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).

2-0 ZKL 4075 | 05/26 | zastępuje 1-1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz


Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

- Nie należy lakierować trwale elastycznych mas do wypełniania fug ani profili uszczelniających (może to prowadzić do powstania pęknięć bądź przebarwień lakieru)!
- Dobrze wygładzić pomalowane pędzlem obszary, a następnie przetoczyć powierzchnię w jednym kierunku.
- Przy poprawkach na powierzchni należy używać materiału o tej samej konsystencji i numerze partii oraz tego samego narzędzia.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Podczas obróbki uszczelniaaczy mogą wystąpić pęknięcia oraz przebarwienia w materiale malarskim. Ze względu na dużą ilość systemów uszczelniających, konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu oceny przyczepności i wyników przetwarzania w indywidualnych przypadkach.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia

0-5% H₂O

1l
↓
6-7m²

	Airless	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Dysza Ø (cal)	0,021 - 0,026	-	-
Kąt natrysku (°)	50	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	150 - 180	-	-
Sito drobne (µm)	200	-	-
Rozcieńczalnik	Woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 5		
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m ²)	145 - 170		
Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l)	6 - 7		

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



3-4h

Można nanieść kolejną warstwę

3 - 4 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą z mydłem.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynk, beton itd. i materiałów gipsowych jak również chłonnych, mocno przylegających starych powłok.

Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy. Usunąć stare powłoki nie nośne. Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów: • ÖNORM B 2230-2 • DIN 18363 • ÖNORM B 3430-1 • Aktualne karty BFS
Przygotowanie podłoża	Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą. Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233). W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna. Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308). Bez wyeliminowania przyczyny nie jest możliwa trwała renowacja! Tynki z grup zapraw P II i P III: Nowe tynki należy pozostawić bez obróbki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IV i P V: Zeszlifować ewentualnie pojawiającą się spieczoną warstwę powierzchniową. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Płyty gipsowo-kartonowe (GKP): Zeszlifować zadziory szpachlówki. Podkład z Aviva Tiefengrund WV (4074), rozcieńczony w stosunku 1:1 z wodą. Powierzchnie betonowe: W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pyłących należy wyczyścić mechanicznie. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Powłoki nośne: Matowe, lekko chłonne powłoki można bezpośrednio ponownie pokrywać. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Błyszczące lub gładkie podłoża (takie jak powłoki lakiernicze, lateksowe czy warstwy spieku) należy zmatować, zszorstkować lub zeszlifować. Farby klejowe: Zmyć do czysta i zagruntować przy użyciu Aviva Tiefengrund WV (4074). Unikać suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie błyszczącym.
BUDOWA POWŁOKI	
Warstwa podkładowa	Patrz przygotowanie podłoża
Międzywarstwa	1 x Aviva Formel-San (4075) nierozcieńczony lub rozcieńczony maksymalnie do 5 Waga/vol% wody.

Warstwa nawierzchniowa	1 x Aviva Formel-San (4075) W celu optymalnego działania produktu należy zwrócić uwagę na wystarczającą grubość warstwy. Z reguły można to osiągnąć tylko przez dwukrotne naniesienie produktu (ilość nakładana: przynajmniej 250 ml/m²).
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	0,75 l, 3 l, 9 l
Odcienie barwy / stopnie połysku Color4You	Kolor(y) standardowy(e): Weiß (4075050070) Pozostałe kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw ADLER Color4You. Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu. W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii. W zależności od systemu, w przypadku barwionych farb mineralnych należy zwrócić uwagę na szybkie przerabianie, aby uniknąć różnic kolorystycznych w miejscach nakładania się farby. Barwione produkty należy zużyć w ciągu 12 miesięcy. Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You.
Produkty dodatkowe	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.
Dane techniczne	Zawartość LZO: wartość graniczna UE dla Aviva Formel-San (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Formel-San zawiera < 1 g/l LZO.
GISCODE	BSW50
Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01	Dyspersja styrenowo-akrylowa / Nieorganiczne białe i kolorowe pigmenty / Wypełniacze mineralne / Woda / Dodatki regologiczne / Środki konserwujące w puszcze / Środek ochronny do folii
Dane BHP 	Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych,

wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Należy bezpiecznie stosować biocyd, przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.
