

Aviva Formel-San

4075

Špeciálna interiérová farba s ochrannou vrstvou proti plesniam a hubám pre domácich majstrov a profesionálov

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodou riediteľná disperzná farba na vnútorné steny s otvorenou difúziou a ochranou filmu, určená do priestorov ohrozených plesňou, ako aj v kombinácii s produktom Aviva Schimmelex bez chlóru 8312 alebo Aviva Fungisan 8308 na sanáciu vnútorných plôch napadnutých plesňou. Tento veľmi výdatný a ľahko spracovateľný produkt je bez zápachu a je vyrobený bez pridaných rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- Povrchová úprava je chránená účinnou biocídnou zložkou proti zamodraniu a napadnutiu plesňami.
Účinné látky:
2.0 g/kg (0.20 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamát
- ÖNORM EN 13300**
Oderuodolnosť za mokra: R-trieda 2
Kontrast (krycia schopnosť): H₁₀-trieda 2 (pri 7 m² /l)
Stupeň lesku: G4 hlboko matná
Maximálna zrnitosť: S1 jemná
- Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


Oblasti použitia



Vnútorné povrchy ohrozené rastom plesní v komerčných prevádzkach s vlhkými priestormi, ako sú mliekarny, pivovary, bitúnky, ako aj na podporu hygieny miestností v kuchyniach, kúpeľniach a súkromných obytných priestoroch.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokrý na mokrý“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Nepretierajte trvalo elastické škárovacie tmely a tesniace profily (môže to viesť k praskaniu alebo zmene farby laku)!

- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.
- Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Pri prepracovávaní tesniacich materiálov môže dôjsť k vzniku trhlín a zmene farby náterového materiálu. Vzhľadom na veľký počet tesniacich systémov je potrebné vykonať vlastné testy na posúdenie priľnavosti a výsledkov spracovania v jednotlivých prípadoch.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

0-5% H₂O

1l
↓
6-7m²

	Airless	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026	-	-
Uhol striekania (°)	50	-	-
Striekací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnosť sitka (µm)	200	-	-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 5		
Množstvo na nános (ml/m ²)	145 - 170		
Výdatnosť na nános (m ² /l)	6 - 7		

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



3-4h

prelakovateľný

cca 3 - 4 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Na nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sádkokartónové materiály, ako aj na nasiakavé, dobre držiace staré nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- ÖNORM B 3430-1
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom.

Dôkladne odstráňte masťné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

Bez odstránenia príčiny trvalá sanácia nie je možná!

Omietky z malty skupín P II a P III:

Nové omietky nechajte bez ošetrovania 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať.

Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V:

Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sadrokartónové dosky (GKP):

Tmelené nerovnosti obrúsiť. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedíte v pomere 1 : 1 s vodou.

Betónové povrchy:

Ak sú prítomné nečistoty, separačné prostriedky alebo zrnitá vrstva, očistite ich mechanicky. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074).

Nosné nátery:

Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Lúhovanie, zdršňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy)

Distemperové farby:

Umyte základný náter a naneste ho pomocou Aviva Tiefengrund WV (4074).

Vyhňte sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Pozri príprava podkladu

Medzivrstva

1 x Aviva Formel-San (4075) nezriedený alebo zriedený maximálne do 5 Hmotnosť/objem v % vody.


Vrchná vrstva

1 x Aviva Formel-San (4075)

Pre optimálnu účinnosť produktu je potrebné zabezpečiť dostatočnú hrúbku vrstvy.

Toto sa zvyčajne dosiahne iba dvoma nánosmi (nanášané množstvo: minimálne 250 ml/m²).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	0,75 l, 3 l, 9 l
Farebné odtiene/stupne lesku Color4You	Štandardné farebné odtiene Weiß (4075050070) Iné farebné odtiene je možné miešať pomocou miešacieho systému ADLER Color4you . Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy. Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou. Systémovo je potrebné pri tónovaných minerálnych farbách dávať pozor na plynulé spracovanie, aby sa predišlo farebným rozdielom na prekrytiach náterov. Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 12 mesiacov. Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You .
Súvisiace produkty	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC: Hraničná hodnota EÚ pre Aviva Formel-San (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Formel-San obsahuje < 1 g/l VOC.
GISCODE	BSW50
Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Styren akrylátová disperzia / Anorganické biele a farebné pigmenty / Minerálne plnivá / Voda / Reologické prísady / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania / Prostriedok na ochranu fólie
Technicko-bezpečnostné údaje 	Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk . Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdychnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Biocídy používať bezpečne, pred použitím si vždy prečítať etiketu a informácie o produkte. Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.