

Aviva Fungisan

8308

Wässrige Desinfektionslösung zur Sanierung von pilz- und algenbefallenen Flächen, für DIY und Gewerbe

PRODUKTDESCHEIBUNG

Allgemeines

Geruchsarme, wasserbasierte Sanierlösung zur unterstützenden Reinigung von Pilz- und Algenbefall auf Mauerwerk und Holz im Innen- und Außenbereich.

Intakte Anstriche werden nicht angegriffen.

Das Produkt ist ohne den Zusatz von Aktivchlor, Schwermetallen und phenolischen Substanzen formuliert.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- Die verwendeten Wirkstoffe bieten eine desinfizierende Wirkung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen.

Wirkstoffe:

4,8 g/kg (0,48 %) Benzyltrimethylammoniumchlorid
0,48 g/kg (0,048 %) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

- Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete



Oberflächen, welche von Schimmel, Algen und Grünbelag befallen sind.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind oder drohendem Frost verarbeiten. Nicht zu behandelnde Flächen gut abdecken.
- Verarbeitungsfertig, darf nicht verdünnt werden!
- Eine Behandlung sollte nicht auf nasser Fläche erfolgen, da ansonsten keine Tiefenwirkung gegeben ist.
- Die verwendeten Wirkstoffe sind wasserlöslich und abbaubar, deshalb wird eine Schlussbeschichtung empfohlen.
- Aviva Fungisan (8308) darf aufgrund seiner Wasserlöslichkeit Deckbeschichtungen für den Außenbereich nicht als Zusatzmittel vermischt werden.

- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik

100 –
150 ml
↓
1m²

	Streichen
Auftragmenge pro Auftrag (ml/m²)	100 - 150

Vorzugsweise mit Pinsel oder Bürste.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Folgebeschichtung	ca. 24 Stunde(n)
-------------------	------------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Mit Algen, Grünbelag oder Pilzen befallene mineralische Untergründe, alte Anstriche und Holz.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte beachten Sie die weiterführenden Dokumente:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuelle BFS Merkblätter

Untergrundvorbereitung

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Angrenzende Pflanzen und empfindliche Flächen, welche nicht gereinigt werden sollen, abdecken bzw. nach Anwendung sofort mit Wasser abspülen.

Anhaftende Verunreinigungen sowie Ausblühungen, Algen, Grünbelag oder Pilze sind durch geeignete Reinigungsverfahren zu entfernen.

Bei Nassreinigung bzw. für Ablaufwasser sind die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Entsorgung der Abwässer zu beachten.

BESCHICHTUNGSaufbau**Produktauftrag**

1 x Aviva Fungisan (8308)

Zwischentrocknung: ca. 24 Stunde(n)

Bei starkem Befall oder stark saugenden Untergründen empfehlen wir die zweimalige Anwendung des Produkts.

Folgebeschichtung

Anschließend kann die gewünschte Aviva Fassadenfarbe sowie Aviva Wohnraumfarbe und auf Holz der entsprechende ADLER Holzanstrich aufgetragen werden.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11, 5 l

Farbtöne/Glanzgrade

Aviva Fungisan (8308000210)

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

GISCODE

GD20

**Deklaration der Inhaltstoffe
gemäß VdL-RL 01**

Wasser / Biozide

Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.

Sicherheitstechnische Angaben

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.