

Aviva Fungisan

8308

Waterig desinfectiemiddel voor het **verwijderen van schimmel en algen op oppervlakken**, voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen, geurarme reinigungsoplossing voor de ondersteunende reiniging van schimmel en algen op metselwerk en hout binnen en buiten. Intacte coatings worden niet aangetast. Aan het product zijn geen zware metalen, fenolische stoffen en actief chloor toegevoegd.

Speciale eigenschappen en testnormen



- De gebruikte actieve stoffen hebben een desinfecterende werking voor de voorbehandeling van oppervlakken die zijn aangetast door algen en schimmels.

Werkzame stoffen:

4,8 g/kg (0,48 %) Benzyldimethylalkylammoniumchlorid
0,48 g/kg (0,048 %) 2-octyl-2H-isothiazool-3-on

- Franse verordening DEVL1104875A**

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Oppervlakken aangetast door schimmel, algen en groene aanslag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Niet gebruiken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar. Dek niet te behandelen oppervlakken goed af.
- Gebruiksklaar, mag niet worden verdund!
- De behandeling mag niet op een nat oppervlak worden uitgevoerd omdat er anders geen goede dieptewerking is.
- De gebruikte actieve stoffen zijn in water oplosbaar en afbreekbaar, dus adviseren wij het aanbrengen van een aflak.
- Vanwege de oplosbaarheid in water mag Aviva Fungisan (8308) niet als additief worden toegevoegd aan aflakken voor buiten.

- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



100 -
150 ml
↓
1m²

	Kwasten
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 150

Bij voorkeur met een kwast of borstel.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



24h

Vervolgcoating	ca. 24 uur(en)
----------------	----------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

ONDERGROND

Soort ondergrond

Minerale ondergronden, oude coatings en hout die zijn aangetast door algen, groene aanslag of schimmels

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

Bedek aangrenzende planten en gevoelige oppervlakken die niet hoeven te worden gereinigd of spoel ze na gebruik onmiddellijk af met water.

Vastzittend vuil en uitbloeiing, algen, groene aanslag of schimmels moeten worden verwijderd met geschikte reinigingsmethoden.

In het geval van natte reiniging of afvalwater moeten de wettelijke voorschriften met betrekking tot de correcte afvoer van afvalwater worden nageleefd.


COATINGOPBOUW

Opbrengen van het product

1 x Aviva Fungisan (8308)

Tussendroging: ca. 24 uur(en)

Bij zware aantasting of sterk absorberende ondergronden adviseren wij het product twee keer aan te brengen.

Volgende laag	Na 24 uur kan de gewenste Aviva gevelverf en Aviva huiskamerverf worden aangebracht, en op hout de betreffende ADLER-houtlak.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	1 l, 5 l
Kleuren / glansgraden	Aviva Fungisan (8308000210)
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag 	Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
GISCODE	GD20
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Water / Biociden Bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on Kan allergische reacties veroorzaken Informatie voor allergiepatiënten is beschikbaar via tel. +43 5242 6922-713.
Veiligheidstechnische informatie 	Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval. Ga voorzichtig om met het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.