

Aviva Fungisan

8308

Wodny roztwór dezynfekujący do renowacji powierzchni porośniętych grzybami i glonami, dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny produkt o słabym zapachu do renowacji, wspomagający czyszczenie powierzchni murów i drewna porośniętych grzybami i glonami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Nie uszkadza nienaruszonych powłok malarskich.
Produkt został opracowany bez dodatku aktywnego chloru, metali ciężkich oraz substancji fenolowych.

Szczególne właściwości i normy badań



- Zastosowane substancje aktywne oferują działanie dezynfekujące do wstępnej obróbki powierzchni zaatakowanych przez glony i grzyby.

Substancje czynne:

4,8 g/kg (0,48 %) Benzyldimethylalkylammoniumchlorid
0,48 g/kg (0,048 %) 2-octyl-2H-isothiazol-3-one

- Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania

Powierzchnie zaatakowane przez pleśń, glony, zielony osad.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia dobrze przykryć.
- Gotowy do użycia, nie rozcieńczać!
- Obróbka nie powinna być przeprowadzana na mokrej powierzchni, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie efektu głębokości.
- Zastosowane substancje aktywne są rozpuszczalne w wodzie i ulegają degradacji, dlatego zaleca się nałożenie warstwy nawierzchniowej.

- Aviva Fungisan (8308) ze względu na rozpuszczalność w wodzie nie może być stosowany jako dodatek do nawierzchni w zastosowaniach zewnętrznych.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



100 –
150 ml
↓
1m²

	Pędzel
Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m²)	100 - 150

Najlepiej za pomocą pędzla lub szczotki.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Kolejna warstwa	ok. 24 godz.
-----------------	--------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Podłoża mineralne, stare powłoki i drewno zaatakowane przez glony, zielony nalot lub grzyby.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Przygotowanie podłoża

Usunąć stare powłoki nie nośne.

Należy przykryć rośliny znajdujące się w pobliżu i wrażliwe powierzchnie, które nie mają być czyszczone, bądź po użyciu natychmiast spłukać wodą.

Przylegające zabrudzenia, a także wykwit, glony, zielony nalot lub grzyby należy usuwać za pomocą odpowiednich metod czyszczenia.

W przypadku czyszczenia na mokro bądź wody odpływowej należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji ścieków.

BUDOWA POWŁOKI

Naniesienie produktu

1 x Aviva Fungisan (8308)

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 24 godz.

W przypadku silnego porażenia lub mocno chłonnych podłoży zalecamy dwukrotne zastosowanie produktu.

Następna warstwa

Następnie można nałożyć wybraną farbę Aviva Fassadenfarbe oraz Aviva Wohnraumfarbe, a na drewno odpowiednią farbę do drewna ADLER.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

11, 5 l

Odcienie barwy / stopnie połysku

Aviva Fungisan (8308000210)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

GD20

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Woda / Biocydy

Zawiera 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on Może wywoływać reakcje alergiczne.

Informacje dla alergików dostępne pod numerem telefonu +43 5242 6922-713.

Dane BHP



Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl