

Aviva Home-Weiß Plus

4071

Peinture intérieure avec fonction d'apprêt de haute qualité, à usage privé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Peinture intérieure fonctionnelle, blanche, à base aqueuse, avec un excellent pouvoir couvrant pour les enduits lisses et les plaques de plâtre à l'intérieur, qui peut être utilisée directement sans couche de fond supplémentaire. Le produit, de rendement élevé et facile à utiliser, est inodore et formulé sans ajout de solvants ni de plastifiants.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **La norme ÖNORM EN 13300**
Résistance à l'abrasion humide: R-classe 3
Rapport des contrastes (pouvoir couvrant): H₁₀-classe 1 (à 7 m²/l)
Degré de brillance: G4 mat terne
Dimension maximale des grains: S1 fin
- **Label écologique autrichien (UZ 17)**
Peintures murales à faible émission pour l'intérieur et apprêts sans biocides Agents de conservation de films ou d'objets.
- **"Baubook Ökologisch ausschreiben" (cahier des charges d'adjudication écologique)**
Critères satisfaits
- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour la peinture de tous les murs et plafonds blancs à l'intérieur. Optimal pour les premières couches.

Particulièrement approprié pour les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les enduits lisses et le béton.

APPLICATION


Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.

- Le marquage des réparations sur la surface dépend de nombreux facteurs et est donc inévitable (brochure 25 du BFS).
- Ne pas peindre des joints et des profils d'étanchéité à élasticité permanente (cela peut entraîner la fissuration ou l'altération du revêtement) !
- Bien étendre la peinture sur les parties peintes au pinceau et terminer la surface au rouleau dans une direction.
- Lors des réparations sur la surface, il est nécessaire d'utiliser un matériau avec la même consistance et le même numéro de lot ainsi que le même outil.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application

0-5% H₂O

1l
↓
6-7 m²

	Airless air assisté (Airmix®, Aircoat, etc.)	Au pinceau	Au rouleau
Buse de pulvérisation Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Buse de pulvérisation Ø (Inch)	0,021 - 0,026	-	-
Angle de la buse (°)	50	-	-
Pression de pulvérisation (bar)	150 - 180	-	-
Crible fin (µm)	200	-	-
Diluant	Eau		
Ajout de diluant (%)	0 - 5		
Quantité d'application par couche (ml/m ²)	145 - 170		
Rendement par application (m ² /l)	6 - 7		

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

3-4h

Couche suivante	après env. 3 - 4 heure(s)
-----------------	---------------------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils



Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Abbeizer Express (8313).

SUPPORT	
Type de support	Pour les supports minéraux absorbants tels que le crépi, le béton, etc. et les plâtres ainsi que les anciennes couches de peinture absorbantes et adhérentes.
Qualité du support	Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement. Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes. En cas d'application professionnelle, les normes correspondantes ou les normes VOB doivent être respectées.
Préparation du support	Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233). Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, peu absorbants, secs et bien adhérents. Traiter les moisissures à l'intérieur avec Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) ou Aviva Fungisan (8308). Crépis des groupes de mortiers P II et P III : Laisser reposer les nouveaux crépis non traités pendant 3 à 4 semaines. Les parties de crépi corrigées doivent avoir bien durci et être bien sèches. Plâtres et crépis préfabriqués des groupes de mortiers P IV et P V : Poncer toute peau de frittage éventuellement présente. Plaques de plâtre (placoplâtre) : Poncer les bavures et enlever soigneusement la poussière. La pose des joints doit être réalisée selon la norme ÖNORM B 3415 ou DIN 18181, au moins au niveau de qualité 2. Surfaces en béton : Nettoyer mécaniquement les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse. Revêtements bien adhérents : Retoucher directement les revêtements mats peu absorbants. Lessiver, grainer ou poncer les surfaces brillantes ou lisses (telles que les couches de vernis et de latex ou les couches de frittage). Peintures à la colle : Laver complètement et appliquer la première couche de peinture avec Aviva Tiefengrund WV (4074) dilué à 1:1 avec de l'eau. Éviter un séchage brillant de Aviva Tiefengrund WV (4074).
STRUCTURE DE REVÊTEMENT	
Couche d'apprêt	Voir préparation du support
Couche intermédiaire	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) non dilué ou dilué jusqu'à maximum 5 % en p/v avec de l'eau.
Couche de finition	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) sans diluer

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	3 l, 9 l, 15 l
Teintes / Degrés de brillance	Teinte(s) standard : Weiß (4071050065) Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.
Produits complémentaires	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Abbeizer Express (8313) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage  	Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Home-Weiß Plus (Cat A/a) : 30 g/l. Aviva Home-Weiß Plus contient au maximum 1 g/l de COV.
GISCODE	BSW20
Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01	dispersion d'acrylate de styrène / pigments blancs et colorés non-organiques / substances de remplissage minérales / Eau / additifs rhéologiques / agent conservateur
Données techniques de sécurité 	Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com . Seuls les récipients vides doivent être envoyés au recyclage ; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).