

Aviva Home-Weiß Plus

4071

Pittura di alta qualità per abitazioni con funzione di fondo per il fai da te

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Pittura funzionale bianca a base d'acqua per interni con eccellente potere coprente per intonaci lisci e pannelli di cartongesso in ambienti interni, la quale può essere utilizzata direttamente senza bisogno di un ulteriore fondo. Il prodotto ha una buona resa ed è facile da applicare, è inodore e formulato senza l'aggiunta di solventi e plastificanti.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 13300**
Resistenza all'abrasione da liquidi: R-classe 3
Rapporto di contrasto (potere coprente): H₁₀-classe 1 (con 7 m²/l)
Gradi di brillantezza: G4 opaco profondo
Granulometria massima: S1 fine
- **Ecolabel Austriaco (UZ 17)**
Pitture murali a bassa emissione per interni e fondi senza biocidi principi attivi per la conservazione di pellicole o oggetti
- **Dichiarato nel baubook**
Il prodotto è dichiarato e convalidato.
- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Pittura bianca per pareti e soffitti in tutti ambienti interni. Ideale per la prima mano di pittura.

Particolarmente adatto per costruzioni a secco, pannelli in cartongesso, intonaco liscio e calcestruzzo.

LAVORAZIONE


Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola passata.

- I segni di riparazione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Rifinire bene le aree verniciate con il pennello e infine stendere lungo la superficie con il rullo in un'unica direzione.
- Per i ritocchi delle superfici devono essere utilizzati materiali con la stessa consistenza e numero di lotto, nonché lo stesso strumento.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

0-5% H₂O

1L
↓
6-7 m²

	Airless air-assist (Airmix®, Aircoat, ecc.)	A pennello	A rullo
Ugello Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Ugello Ø (inch)	0,021 - 0,026	-	-
Angolo di apertura (°)	50	-	-
Pressione spruzzo (bar)	150 - 180	-	-
Filtro fine (µm)	200	-	-
Diluizione	Acqua		
Aggiunta di diluente in %	0 - 5		
Quantità per applicazione (ml/m ²)	145 - 170		
Resa per mano (m ² /l)	6 - 7		

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

3-4 h

Verniciatura successiva

ca. 3 - 4 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili



Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Abbeizer Express (8313).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Per supporti minerali assorbenti come intonaci, calcestruzzi ecc. e gessi, nonché per rivestimenti vecchi assorbenti e saldamente aderenti.

Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. In caso di utilizzo da parte di un professionista, è necessario rispettare le norme corrispondenti o il VOB (regolamento tedesco per gli appalti di lavori edili).
Preparazione del supporto	Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233). Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare. Trattare le infestazioni di muffa in ambienti interni con Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) o Aviva Fungisan (8308). Intonaci dei gruppi di malte P II e P III Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malte P IV e P V: Carteggiare gli strati sinterizzati eventualmente presenti. Pannelli in cartongesso (GKP): Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere. Secondo ÖNORM B 3415 o DIN 18181, il riempimento delle giunzioni deve essere effettuato almeno nel livello di qualità 2. Superfici in cemento: Pulire meccanicamente se sono presenti depositi di sporco, agenti separatori o granelli. Rivestimenti stabili: Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti. Levigare, irruvidire o carteggiare i supporti lucidi o lisci (come supporti laccati o in lattice, superfici sinterizzate). Colori della vernice: Lavare a fondo e applicare il fondo diluito con Aviva Tiefengrund WV (4074) 1:1 di acqua. Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV (4074)
CICLO DI VERNICIATURA	
Prima mano	Vedere "Preparazione del supporto"
Applicazione intermedia	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) non diluito o diluito con un massimo di 5 Peso/Vol. % d'acqua.
Finitura	1 x Aviva Home-Weiß Plus (4071) non diluito
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	3 l, 9 l, 15 l
Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: Weiß (4071050065)

Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

Prodotti complementari

Aviva Tiefengrund WV (4074)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Fungisan (8308)
Abbeizer Express (8313)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Home-Weiß Plus (Cat A/a): 30 g/l.
Aviva Home-Weiß Plus contiene un massimo di 1 g/l COV.

GISCODE

BSW20

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Dispersione di stirene-acrilico / Pigmenti inorganici bianchi e colorati / Riempitivi minerali / Acqua / Additivi reologici / Conservanti per prodotti in scatola

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).