

## Aviva Iso-Spray

4124

Spray isolante al solvente per interno ed esterno per il fai-da-te e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Vernice spray bianca ad essiccazione rapida per isolare e coprire macchie su muratura e legno. Isola soprattutto le macchie che traspaiono quando si ridipingono le pareti e che non possono essere coperte in modo permanente. Macchie di acqua, nicotina, matite colorate, fuliggine e bruciature vengono isolate in modo coprente e non possono più essere dissolte dalla mano di pittura successiva. Ottimo potere coprente, ottima distensione, resistente all'ingiallimento.

#### Caratteristiche particolari e norme

Resistenza alle temperature fino a 80 °C

#### Campi di applicazione



Utilizzo sia all' interno che all' esterno.

Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici e pitture a dispersione.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 10 - 30 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Aprire il tappo inserendo un cacciavite nell'incisione e ruotandolo.
- Agitare bene il barattolo per 2 minuti prima di utilizzarlo. La pallina di miscelazione deve essere udibile. Agitare occasionalmente anche durante l'uso.
- Distanza di spruzzatura: 30 cm
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e al vento durante la lavorazione.
- Spruzzare con passaggi incrociati.
- Se necessario, effettuare una seconda applicazione a spruzzo; attendere qualche minuto, ma non più di 30 minuti. Meglio più strati sottili che uno spesso.
- Dopo l'uso mettere la confezione a testa in giù e svuotare la testina spruzzatrice, fino a quando non fuoriesce solo del gas, in modo tale che la valvola non si incolli.
- Verificare l'effetto isolante applicando una mano di prova.

- Si deve assolutamente evitare una sollecitazione prematura causata dalla pioggia o dalla rugiada!
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

**Metodo di applicazione**

70 -  
100ml  
↓  
1m²

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
|                                            | Spruzzatura  |
| Quantità per applicazione per mano (ml/m²) | ca. 70 - 100 |

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Fuori polvere (ISO 1517) | ca. 10 minuti |
| Sovraverniciabile        | ca. 1 ora/e   |

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Supporti minerali (intonaci, calcestruzzo), pannelli in cartongesso, legno

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

**Preparazione del supporto**

Lavare sporco di nicotina e macchie di fuliggine o grasso con Clean Multi-Entfetter (7233) e lasciare asciugare bene.

**Vecchi strati di vernice:**

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Applicazione del prodotto**

1 – 2 x Aviva Iso-Spray (4124)

**Verniciatura successiva**

Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici e pitture a dispersione.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

150 ml, 400 ml

**Tonalità / gradi di brillantezza**

**Tonalità standard:**  
Weiß (4124040364)

**Prodotti complementari**

Clean Multi-Entfetter (7233)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Conservare in luogo ben ventilato.

### Indicazioni tecniche di sicurezza



La bomboletta spray e' sotto pressione.

Proteggere dall'irradiazione solare diretta e dalle temperature al di sotto dei 5 °C e al di sopra dei 50 °C.

Tenere gli spruzzi lontano dal corpo.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non spruzzare contro le fiamme o su oggetti incandescenti.

Non forzare l'apertura o bruciare nemmeno dopo l'uso.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.