

Aviva Iso-Spray

4124

Izolačný sprej na báze rozpúšťadiel pre vnútorné i vonkajšie použitie na hobby a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúca biela farba v spreji pre izoláciu a zakrytie škvŕn na murive a dreve. Je obzvlášť účinná pri izolácii škvŕn, ktoré presakujú pri pretieraní a nemožno ich trvalo zakryť. Škvŕny od vody, nikotínu, pastelkách, sadze a spáleniny sú úplne izolované a nepresakujú do následných vrstiev farby. Vynikajúca krycia schopnosť, veľmi dobrý rozliv a odolnosť voči žltnutiu.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy

Teplotná odolnosť do 80 °C

Oblasti použitia



Použitie v interiéri, ako aj exteriéri.

Pretierateľný s všetkými bežnými lakmi a disperznými farbami.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 10 - 30 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Otvorte uzáver zasunutím skrutkovača do zárezu a jeho otočením.
- Pred použitím nádobu intenzívne pretrepať po dobu 2 min. Gulička na miešanie musí byť počuteľná. Počas používania občas pretrepte.
- Vzdialenosť pri striekaní: 30 cm
- Počas spracovania sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu a pôsobeniu vetra.
- Striekať do kríža.
- V prípade potreby naneste druhú vrstvu a počkajte niekoľko minút (nie dlhšie ako 30 min.). Niekoľko tenkých vrstiev je lepšia ako jedna silná vrstva.
- Po použití otočte nádobku hore dnom a striekajte tryskou, kým nebude vychádzať iba plyn, aby sa ventil neprilepil.
- Skontrolujte izolačný účinok nanesením skúšobnej vrstvy.
- Bezpodmienečne sa treba vyhnúť predčasnemu vystaveniu vode v dôsledku dažďa alebo rosy!
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu priľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania					
 	<table><tr><td></td><td>Nános</td></tr><tr><td>Aplikované množstvo na jednu vrstvu (ml/m²)</td><td>cca. 70 - 100</td></tr></table>		Nános	Aplikované množstvo na jednu vrstvu (ml/m²)	cca. 70 - 100
	Nános				
Aplikované množstvo na jednu vrstvu (ml/m²)	cca. 70 - 100				
Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.					
Čas schnutia (pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)					
	<table><tr><td>Prach sa nelepi (ISO 1517)</td><td>cca 10 min.</td></tr><tr><td>Prelakovateľný</td><td>cca 1 hod.</td></tr></table>	Prach sa nelepi (ISO 1517)	cca 10 min.	Prelakovateľný	cca 1 hod.
Prach sa nelepi (ISO 1517)	cca 10 min.				
Prelakovateľný	cca 1 hod.				
Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!					
PODKLAD					
Druh podkladu	Minerálne podklady (omietka, betón), sadrokartón, drevo				
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.				
Príprava podkladu	Škvry od nikotínu a škvry od sadzí alebo mastnoty zmyte pomocou Clean Multi-Entfetter (7233) a nechajte dôkladne vyschnúť. Staré nátery: Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zrnitosťou 120. Odstráňte nenosné staré nátery.				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA					
Nános produktu	1 – 2 x Aviva Iso-Spray (4124)				
Následná povrchová úprava	Pretierateľný s všetkými bežnými lakmi a disperznými farbami.				
POKYNY PRE OBJEDNANIE					
Veľkosti balenia	150 ml, 400 ml				
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Weiß (4124040364)				
Súvisiace produkty	Clean Multi-Entfetter (7233) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.				

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Uchovávať na dobre vetranom mieste.

Technicko-bezpečnostné údaje



Nádobka je pod stálym tlakom.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a teplotami pod 5 °C a nad 50 °C.

Striekací lúč držať od tela.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Nestriekať do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety.

Ani po spotrebovaní neotvárať násilím a nehádzať do ohňa!

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Nevdychujte rozprašované častičky. Používajte kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.