

Aviva Iso-Spray

4124

Razpršilo za trajno izolacijo madežev na osnovi topil za uporabo v notranjih prostorih in na prostem za domače mojstre in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Hitro sušеч bel premaz v razpršilu za izolacijo in prekrivanje madežev na zidanih in lesenih površinah. Učinkovito izolira madeže, ki bi sicer ob naknadnem pleskanju z zidnimi barvami prodrli skozi sloj barve in jih ne bi bilo mogoče trajno prekriti. Učinkovito izolira in prekrije robove madežev vode, nikotina, barvnih svinčnikov, saj in ožganin, ki se z naknadnim nanosom barve ne morejo več raztopiti. Odlikujejo ga zelo dobra prekrivnost, zelo dober potek in odpornost proti porumenitvi.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje

Temperaturno obstojen do 80 °C

Področja uporabe



Primerno za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.

Možnost prelakiranja z vsemi običajnimi laki in disperzijskimi barvami.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +10 °C.
- Optimalni pogoji obdelave so med 10 - 30 °C pri relativni vlažnosti zraka 40 - 80 %.
- Pokrov odprite tako, da v zarezo vstavite izvijač in ga zavrtite.
- Pločevinko pred uporabo 2 minuti močno stresati. Mešalna kroglica mora biti slišna. Pločevinko tudi med uporabo občasno pretresite.
- Razdalja pršenja: 30 cm
- Med obdelavo preprečiti izpostavljenost neposredni sončni svetlobi in vetru.
- Nanašanje s križnim brizganjem.
- Po potrebi nanesite še drugi sloj; počakajte nekaj minut, vendar ne dlje kot 30 minut. Bolje je izvesti več tankih slojev kot en sam debel sloj.
- Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in v celoti izpraznite pršilno glavo, dokler iz nje ne izhaja samo plin, da se ventil ne zlepi.
- Preverite izolativni učinek z nanosom poskusnega sloja premaza.
- Nujno se je treba izogibati zgodnji izpostavljenosti vodi zaradi dežja ali rose!
- Območja, ki niso predvidena za obdelavo, skrbno prekrijte in zalepite.

- Barvni odtenek, združljivost in oprijem na podlago je treba preveriti na preskusni površini.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja povzročajo težave s filmom in oprijemom ter slabšo vremensko in barvno obstojnost.

Način nanosa					
 	<table><tr><td></td><td>Pršenje</td></tr><tr><td>Količina nanosa na nanos (ml/m²)</td><td>pribl. 70–100</td></tr></table>		Pršenje	Količina nanosa na nanos (ml/m²)	pribl. 70–100
	Pršenje				
Količina nanosa na nanos (ml/m²)	pribl. 70–100				
Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.					
Časi sušenja (pri 23 °C in 50-% rel. vl.)					
	<table><tr><td>Prašno suh (ISO 1517)</td><td>po pribl. 10 Minute</td></tr><tr><td>Možnost prelakiranja</td><td>po pribl. 1 Ura/-e</td></tr></table>	Prašno suh (ISO 1517)	po pribl. 10 Minute	Možnost prelakiranja	po pribl. 1 Ura/-e
Prašno suh (ISO 1517)	po pribl. 10 Minute				
Možnost prelakiranja	po pribl. 1 Ura/-e				
Navedene vrednosti so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline premazne plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi!					
PODLAGA					
Vrsta podlage	Mineralne podlage (ometi, beton), mavčno-kartonske plošče, les				
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.				
Priprava podlage	Madeže zaradi nikotina in saj ali maščob sperite z uporabo Clean Multi-Entfetter (7233) in pustite, da se površine temeljito posušijo. Stari premazi: Obstoječe, nosilne premaze zbrusite z brusnim papirjem z zrnatostjo 120 in jih očistite. Odstranite stare, nenosilne premaze.				
STRUKTURA PREMAZA					
Nanos izdelka	1 – 2 x Aviva Iso-Spray (4124)				
Nadaljnji premaz	Možnost prelakiranja z vsemi običajnimi laki in disperzijskimi barvami.				
NAVODILA ZA NAROČANJE					
Velikosti pakiranja	150 ml, 400 ml				
Barvni odtenki/stopnje sijaja	Standardna(-e) barva(-e): Weiß (4124040364)				
Dodatni izdelki	Clean Multi-Entfetter (7233) Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.				

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 3 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Varnostni podatki



Razpršilka je pod tlakom.

Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami pod 5 °C ter nad 50 °C.

Curka ne usmerjati proti telesu.

Med delom ne uživajte hrane in pijače ter ne kadite.

Ne pršiti proti plamenom ali na žareče predmete.

Tudi po uporabi pločevinke ne odpirajte na silo in je ne sežigajte.

Med obdelavo in sušenjem poskrbite za dobro zračenje.

Pri brušenju uporabite prašne filtre P2 / P3. Ne vdihavati razpršene meglice. Uporabiti kombinirani filter A2/P2 in zaščitna očala.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.