

Aviva Schutzanstrich

4073

Couche de peinture protective incolore pour les surfaces intérieures fortement sollicitées, à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Peinture de protection incolore qui est perméable à la vapeur, spécialement conçue pour les surfaces fortement sollicitées à l'intérieur, au choix brillante ou mate. La couche de peinture protective améliore la résistance mécanique et offre une très bonne capacité de nettoyage.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **La norme ÖNORM EN 13300**
Résistance à l'abrasion humide : R-classe 1



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Particulièrement approprié pour les zones avec des surfaces fortement sollicitées à l'intérieur, telles que les cages d'escalier, les cuisines, les chambres d'enfants, etc.

N'est pas approprié pour les surfaces horizontales exposées à l'eau.

APPLICATION


Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.
- Le marquage des réparations sur la surface dépend de nombreux facteurs et est donc inévitable (brochure 25 du BFS). Lors des réparations sur la surface, il est nécessaire d'utiliser un matériau avec la même consistance et le même numéro de lot ainsi que le même outil.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Bien étendre la peinture sur les parties peintes au pinceau et terminer la surface au rouleau dans une direction.

- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.

Technique d'application

0-5% H₂O1l
↓
6-8 m²

	Au pinceau	Au rouleau
Diluant	Eau	
Ajout de diluant (%)	0 - 5	
Rendement par application (m ² /l)	6 - 8	

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



6h

Recouvrable	6 heure(s)
-------------	------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Les propriétés maximales du film sont atteintes après environ 4 semaines.

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORT

Type de support

Peintures murales à base de dispersion Aviva, anciennes peintures de dispersion intactes, crépis minéraux, enduits de plâtre et béton.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Préparation du support

Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233).

Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, peu absorbants, secs et bien adhérents.

Traiter les moisissures à l'intérieur avec Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) ou Aviva Fungisan (8308).

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

Si nécessaire : Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) ou Aviva Home-Color (4063)

Couche de finition	1 x Aviva Schutzanstrich (4073)
INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	1 l
Teintes / Degrés de brillance	Teinte(s) standard : Farblos, Glänzend (4073050252) Farblos, Matt (4073050253)
Produits complémentaires	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Home-Color (4063) Aviva Home-Weiß Plus (4071) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Ultra-Color SD (4050) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
AUTRES REMARQUES	
Délai de conservation/stockage 	Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Schutzanstrich (Cat A/b) : 100 g/l. Aviva Schutzanstrich contient au maximum 30 g/l de COV.
GISCODE	BSW20
Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01	Eau / additifs de surface / agent humidifiant / additifs rhéologiques / biocides / résines acryliques Contient du Bronopol, de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
Données techniques de sécurité 	Seuls les récipients vides doivent être envoyés au recyclage ; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com .