

Aviva Silikat-Primer

4079

Concentré d'apprêt et diluant à base de silicate à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Concentré d'apprêt à base de silicate et à base aqueuse pour la couche de fond sur les supports minéraux poreux, absorbants et légèrement farinants ainsi que comme diluant pour les peintures au silicate Aviva. Consolide les supports farinants ou légèrement crayeux et égalise les supports ayant des capacités d'absorption élevées ou variables. Le produit est peu odorant et se caractérise par un très bon pouvoir de pénétration et une grande perméabilité à la vapeur d'eau.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour les supports minéraux absorbants, friables ou légèrement crayeux, comme la chaux, le ciment à la chaux, le crépi de ciment, la pierre naturelle, le grès calcaire, la maçonnerie en briques, les anciennes couches de peinture au silicate et minérale à l'intérieur et à l'extérieur.

Diluant pour les peintures Aviva au silicate.

Particulièrement approprié pour les bâtiments classés.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 8 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Application de préférence au pinceau ou à la brosse.
- Appliquer dilué à 1:1 avec de l'eau sur les supports normalement absorbants, non dilué sur les supports fortement absorbants. Si le support est très absorbant et sableux, appliquer éventuellement deux couches au pinceau selon la technique mouillé sur mouillé.
- Éviter absolument le séchage brillant.
- Aviva Silikat-Primer doit avoir la possibilité de pénétrer profondément dans le support.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.

- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.

Technique d'application

1:1 H₂O

8-16 m²

100-150 ml
↓
1 m²

	Au pinceau
Diluant	Eau
Ajout de diluant (%)	max. 100
Quantité d'application par couche (ml/m²)	100 - 150
Rendement par application (m²/l)	8* 16**

* non dilué

** dilué

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



8-10h

Couche suivante

après env. 8 - 10 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils



Nettoyer immédiatement à l'eau après utilisation.

SUPPORT

Type de support

Pour les supports minéraux absorbants, friables ou légèrement crayeux comme la chaux, le ciment à la chaux, le crépi de ciment, la pierre naturelle, la maçonnerie en briques ainsi que pour les anciennes couches de peinture au silicate et minérale qui adhèrent bien.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Préparation du support

Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, secs et bien adhérents.

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Poncer les bavures et enlever soigneusement la poussière.

Laisser sécher complètement le crépi, le béton et les chapes qui sont frais pendant au moins 4 semaines. Les parties de crépi corrigées doivent avoir bien durci et être bien sèches. Les fluater si besoin. Nettoyer les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse mécaniquement ou avec un puissant jet d'eau (en respectant les dispositions légales).

Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233).

Traiter les attaques d'algues, de mousse et de moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan (8308).

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Couche d'apprêt**

1 x Aviva Silikat-Primer (4079)

Couche intermédiaire/finale

Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

11, 51, 10 l

Teintes

Teinte(s) standard :
 Farblos (4079000200)

Produits complémentaires

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aviva Fungisan (8308)
 Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
 Clean Multi-Entfetter (7233)
 Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Silikat-Primer (Cat A/h) : 30 g/l. Aviva Silikat-Primer contient au maximum 0 g/l de COV.
GISCODE	BSW40
Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01	Eau / Dispersions d'acrylate / Verre soluble / Additive
Données techniques de sécurité 	Seuls les récipients vides doivent être envoyés au recyclage ; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. Aviva Silikat-Primer est fortement alcalin. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.