

Aviva Silikat-Primer

4079

Koncentrát na prípravu základného penetračného náteru a riedidlo na báze silikátu pre domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Koncentrovaný silikátový základný náter na vodnej báze na základné nátery poréznych, savých, mierne sprášujúcich minerálnych podkladov a ako riedidlo pre silikátové farby Aviva. Spevňuje sprášujúce alebo mierne skriedovatené podklady a zjednocuje silno alebo nerovnomerne savé podklady. Produkt je nízkozápachový a vyznačuje sa veľmi dobrou penetračnou schopnosťou a vysokou priepustnosťou vodnej pary.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na savé, zvetralé a mierne kriedovité minerálne podklady ako vápno, vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, vápennopiesková tehla, tehlové murivo, staré silikátové a minerálne farby v interiéroch aj exteriéroch

Riedidlo pre silikátové farby Aviva.

Obzvlášť vhodné pre oblasť pamiatkovo chránených budov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Vyžaduje sa teplota výrobku, predmetu a miestnosti najmenej +8 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášať najlepšie štetcom alebo kefou
- Na bežne nasiakavé podklady použiť zriedené vodou v pomere 1:1, pri silne nasiakavých podkladoch spracovávať bez riedenia V prípade vysoko nasiakavých a pieskovitých omietkových podkladov, ak je to potrebné, pretrieť dvakrát mokré do mokrého.
- Je nevyhnutné vyhnúť sa lesklému vysušeniu.
- Aviva Silikat-Primer musí byť schopný preniknúť hlboko do podkladu.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu

výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania



1:1 H₂O



1L
↓
8-16 m²



100-150 ml
↓
1 m²

	Natieranie
Riedenie	Voda
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 150
Výdatnosť na nános (m²/l)	8* 16**

* neriedený

** zriedený

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



8-10h

Následný náter po	cca 8 - 10 hod.
-------------------	-----------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití vyčistite vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Na nasiakavé, zvetralé alebo mierne kriedovité minerálne podklady, ako je vápno, vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, tehlové murivo, ako aj na pevne držiace staré silikátové a minerálne nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Pri čistých, slabo nasiakavých, suchých a nosných podkladoch sa nevyžaduje žiadna úprava povrchu.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach.

Čerstvú omietku, betón a poter nechať preschnúť najmenej 4 týždňov. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov).

Dôkladne odstráňte mastné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

1 x Aviva Silikat-Primer (4079)

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

1 l, 5 l, 10 l

Farebné odtiene

Štandardné farebné odtiene
 Farblos (4079000200)

Súvisiace produkty

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aviva Fungisan (8308)
 Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
 Clean Multi-Entfetter (7233)
 Aviva Tirokat-Color (4087)
 Aviva Tiromin-Weiß Plus (4051)
 Aviva Tiromin-Color (4066)
 Aviva Euromin-Weiß (4068)
 Aviva FM Alpen-Silikat (4047)
 Mineralfarbe (4090)
 Kellerraumfarbe (4091)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Silikat-Primer (Kat A/h): 30 g/l. Aviva Silikat-Primer obsahuje max. 0 g/l VOC.
GISCODE	BSW40
Vyhlásenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Voda / Akrylátové disperzie / Kremičitan sodný / Additive
Technicko-bezpečnostné údaje 	Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad. Aviva Silikat-Primer je silne alkalický. Vyhňte sa kontaktu s pokožkou a očami. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.