

Aviva Silikon-Primer

4082

Základní koncentrátová penetrace pro venkovní použití pro domácí a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Základní vodou ředitelná penetrace na bázi silikonových pryskyřic pro nátěry na porézních, savých a mírně pískujících minerálních podkladech. Zpevňuje zprašující nebo mírně křídující podklady a vyrovnává podklady s vysokou či rozdílnou savostí. Slouží jako adhezivní prostředek a ke zvýšení vodoodpudivosti. Produkt je téměř bez zápachu a vyznačuje se velmi dobrou penetrační schopností a vysokou propustností pro vodní páru.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití

Pro nasáklivé, zprašované a křídovité minerální podklady, jako je vápenný cement, cementová omítka, přírodní kámen, vápenec, pískovec, zdivo a beton ve venkovním prostoru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nejlépe štětcem nebo kartáčem
- Na běžně savé podklady aplikujte zředěné 1:1 vodou, vysoce savé podklady nezředěné. V případě vysoce nasáklivých a pískových omítkových podkladů je vhodné druhý nátěr provádět metodou mokrého.
- Je nutné zabránit vyschnutí do lesku.
- Aviva Silikon-Primer musí mít schopnost proniknout hluboko do podkladu.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení1:1 H₂O1L
↓
8-16 m²100 -
150 g
↓
1 m²

	Natírání
Ředidlo	Voda
Přídavek ředidla (%)	max. 100
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 150
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	8* 16**

* neředěný

** ředěný

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



8-10h

Přelakování po:	cca 8 - 10 hod.
-----------------	-----------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití očistěte vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Pro nasákavé, zprášené a křídovité minerální podklady, jako je vápenný cement, cementová omítka, přírodní kámen, vápenec, pískovec, zdivo a beton ve venkovním prostoru.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná žádná příprava podkladu.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach.

Čerstvé omítky, beton a potěry nechte vytvrdnout alespoň po dobu 4 týdnů. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drobných zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy).

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

Řasy, zelený povlak nebo plísně v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA


Základování	1 x Aviva Silikon-Primer (4082)
Mezivrstva nebo vrchní vrstva	Aviva Tirosilc-Color (4086) nebo Aviva Tirosil-Weiß (4085)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	5 l
Barevné odstíny	Standardní odstíny: Farblos (4082000200)
Související produkty	Aviva Tirosilc-Color (4086) Aviva Fungisan (8308) Aviva Tirosil-Weiß (4085) Clean Multi-Entfetter (7233) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Silikon-Primer (Kat A/h): 30 g/l.
Aviva Silikon-Primer obsahuje max. 10 g/l VOC.

GIS KÓD

BSW50

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Voda / Akrylátové disperze / Additive / Silikonharz

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (v poměru 3:1), 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT), terbutryn. Může způsobit alergické reakce.

Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.

Bezpečnostně technické údaje



K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyardler.cz.