

## Aviva Silikon-Primer

4082

Concentré d'apprêt pour l'extérieur à usage privé et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Concentré d'apprêt à base d'eau et de résines de silicone, destiné aux couches d'apprêt sur des supports minéraux poreux, absorbants et légèrement farinants. Il consolide les supports sableux ou légèrement crayeux et uniformise les supports présentant une absorption forte ou inégale. Il sert d'agent d'adhérence et permet d'augmenter l'effet hydrofuge. Ce produit est peu odorant et se caractérise par un très bon pouvoir de pénétration ainsi qu'une grande perméabilité à la vapeur d'eau.

#### Propriétés particulières et normes d'essai



- **Ordonnance française DEVL1104875A**  
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

#### Domaines d'utilisation

Pour les supports minéraux absorbants, friables ou légèrement crayeux, comme le ciment à la chaux, le crépi de ciment, la pierre naturelle, le grès calcaire, la maçonnerie en briques et le béton à l'extérieur.

### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Application de préférence au pinceau ou à la brosse.
- Appliquer dilué à 1:1 avec de l'eau sur les supports normalement absorbants, non dilué sur les supports fortement absorbants. Si le support est très absorbant et sableux, appliquer éventuellement deux couches au pinceau selon la technique mouillé sur mouillé.
- Éviter absolument le séchage brillant.
- Aviva Silikon-Primer doit avoir la possibilité de pénétrer profondément dans le support.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

**Technique d'application**1:1 H<sub>2</sub>O1L  
↓  
8-16 m²100-150g  
↓  
1 m²

|                                           | Au pinceau |
|-------------------------------------------|------------|
| Diluant                                   | Eau        |
| Ajout de diluant (%)                      | max. 100   |
| Quantité d'application par couche (ml/m²) | 100 - 150  |
| Rendement par application (m²/l)          | 8*   16**  |

\* non dilué

\*\* dilué

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

**Temps de séchage**

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



8-10h

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Couche suivante | après env. 8 - 10 heure(s) |
|-----------------|----------------------------|

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

**Nettoyage des outils**

Nettoyer immédiatement à l'eau après utilisation.

**SUPPORT****Type de support**

Pour les supports minéraux absorbants, friables ou légèrement crayeux, comme le ciment à la chaux, le crépi de ciment, la pierre naturelle, la maçonnerie en briques et le béton.

**Qualité du support**

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

**Préparation du support**

Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, secs et bien adhérents.

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Poncer les bavures et enlever soigneusement la poussière.

Laisser sécher complètement le crépi, le béton et les chapes qui sont frais pendant au moins 4 semaines. Les parties de crépi corrigées doivent avoir bien durci et être bien sèches. Les fluater si besoin. Nettoyer les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse mécaniquement ou avec un puissant jet d'eau (en respectant les dispositions légales).

Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233).

Traiter les attaques d'algues, de mousse et de moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan (8308).

## STRUCTURE DE REVÊTEMENT

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Couche d'apprêt</b>             | 1 x Aviva Silikon-Primer (4082)                          |
| <b>Couche intermédiaire/finale</b> | Aviva Tirosilc-Color (4086) ou Aviva Tirosil-Weiß (4085) |

## INDICATIONS DE COMMANDE

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditionnement</b>          | 5 l                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teintes</b>                  | <b>Teinte(s) standard :</b><br>Farblos (4082000200)                                                                                                                                  |
| <b>Produits complémentaires</b> | Aviva Tirosilc-Color (4086)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>Aviva Tirosil-Weiß (4085)<br>Clean Multi-Entfetter (7233)<br><br>Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit. |

## AUTRES REMARQUES

### Délai de conservation/stockage



Au moins 2 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

### Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Silikon-Primer (Cat A/h) : 30 g/l.  
Aviva Silikon-Primer contient au maximum 10 g/l de COV.

### GISCODE

BSW50

### Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01

Eau / Dispersions d'acrylate / Additive / Silikonharz

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), terbutryne. Peut provoquer des réactions allergiques.

**Informations pour les personnes allergiques au numéro de téléphone : +43 5242 6922-713.**

### Données techniques de sécurité



Seuls les récipients vides doivent être envoyés au recyclage ; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.