

Aviva Silikon-Primer

4082

Grondlakconcentraat voor gebruik buiten voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen grondlakconcentraat op basis van siliconenharsen voor het gronden van poreuze, absorberende, licht korrelige minerale ondergronden. Versterkt korrelige of licht kalkhoudende ondergronden en egaliseert sterk of verschillend absorberende ondergronden. Dient als hechtmiddel en om het waterafstotend effect te verhogen. Het product is geurarm en wordt gekenmerkt door een zeer goed penetrerend vermogen en een hoge waterdampdoorlaatbaarheid.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden

Voor zuigende, korrelige en licht krijtende minerale ondergronden zoals kalkcement, cementpleister, natuursteen, kalkzandsteen, baksteen en beton buiten.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Bij voorkeur aanbrengen met een kwast of borstel
- Normaal zuigende ondergronden 1:1 met water verdunnen, sterk zuigende ondergronden onverdund verwerken. Zet sterk zuigende en zandende pleisterondergronden eventueel tweemaal nat-in-nat in de grondverf.
- Glanzend opdrogen moet absoluut worden vermeden.
- Aviva Silikon-Primer moet de mogelijkheid hebben om diep in de ondergrond door te dringen.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af. Verwijder verfspatten direct met water.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek1:1 H₂O

8-16 m²

100 - 150 g
↓
1 m²

	Kwasten
Verdunner	Water
Toevoeging van verdunner (%)	max. 100
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 150
Rendement per toepassing (m²/l)	8* 16**

* onverdund

** verdund

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



8-10h

Vervolgcoating	ca. 8 - 10 uur(en)
----------------	--------------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met water reinigen.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Voor zuigende, korrelige of licht krijtende minerale ondergronden zoals kalk, kalkcement, cementpleister, natuursteen, baksteen en beton.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

Voor schone, droge en draagkrachtige ondergronden is geen voorbehandeling nodig.

Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

Repareer kleine scheurtjes, gaten of oneffenheden met een geschikte plamuur. Schuur plamuurresten af en verwijder stof grondig.

Laat verse pleister, beton en dekvloeren minimaal 4 weken goed drogen. Geretoucheerde oppervlakken moeten goed worden uitgehard en uitgedroogd. Behandel indien nodig met fluorsilicaat. Bij vuilafzettingen, scheidingsmiddelen of meelkorrellagen mechanisch of met hogedruk-waterstralen reinigen (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften).

Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Clean Multi-Entfetter (7233).

Behandel algen, groene aanslag of schimmels buiten met Aviva Fungisan (8308).


COATINGOPBOUW

Grondering	1 x Aviva Silikon-Primer (4082)
Tussenlaag / aflaklaag	Aviva Tirocil-Color (4086) of Aviva Tirocil-Weiß (4085)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	5 l
Kleuren	Standaardkleur(en): Farblos (4082000200)
Toevoegingsproducten	Aviva Tirocil-Color (4086) Aviva Fungisan (8308) Aviva Tirocil-Weiß (4085) Clean Multi-Entfetter (7233) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag 	Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Aviva Silikon-Primer (Cat A/h): 30 g/l. Aviva Silikon-Primer bevat maximaal 10 g/l VOS.
GISCODE	BSW50
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Water / Acryl dispersies / Additive / Silikonharz Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT), terbutryn. Kan allergische reacties veroorzaken Informatie voor allergiepatiënten is beschikbaar via tel. +43 5242 6922-713.
Veiligheidstechnische informatie 	Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval. Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.