

Aviva Silikon-Primer

4082

Základová penetrácia v koncentrovanej forme pre exteriér, určený pre domáce a remeslné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Základový koncentrát na vodnej báze na báze silikónových živíc určený na základné nátery na poréznych, savých a mierne opadávajúcich minerálnych podkladoch. Zpevňuje opadávajúce alebo mierne kriedujúce podklady a vyrovnáva podklady s vysokou alebo rôznou savosťou. Služí ako prostriedok na zlepšenie priľnavosti a na zvýšenie vodoodpudivosti. Produkt je takmer bez zápachu a vyznačuje sa veľmi dobrou penetračnou schopnosťou, ako aj vysokou priepustnosťou vodnej pary.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia

Na savé, pieskové a mierne kriedové minerálne podklady ako vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, vápennopiesková tehla, murivo a betón v exteriéri

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášať najlepšie štetcom alebo kefou
- Na bežne nasiakavé podklady použiť zriedené vodou v pomere 1:1, pri silne nasiakavých podkladoch spracovávať bez riedenia V prípade vysoko nasiakavých a pieskovitých omietkových podkladov, ak je to potrebné, pretrieť dvakrát mokré do mokrého.
- Je nevyhnutné vyhnúť sa lesklému vysušeniu.
- Aviva Silikon-Primer musí byť schopný preniknúť hlboko do podkladu.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania1:1 H₂O8-16 m²100-150 g
↓
1 m²

	Natieranie
Riedenie	Voda
Prídavok riedidla v %	max. 100
Množstvo na nános (ml/m ²)	100 - 150
Výdatnosť na nános (m ² /l)	8* 16**

* neriedený

** zriedený

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



8-10h

Následný náter po

cca 8 - 10 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití vyčistite vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Na nasiakavé, pieskové alebo mierne kriedové minerálne podklady, ako je vápno, vápenný cement, cementová omietka, prírodný kameň, tehlové murivo a betón.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Pri čistých, slabo nasiakavých, suchých a nosných podkladoch sa nevyžaduje žiadna úprava povrchu.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach.

Čerstvú omietku, betón a poter nechať preschnúť najmenej 4 týždňov. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov).

Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 x Aviva Silikon-Primer (4082)

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

Aviva Tirosilc-Color (4086) alebo Aviva Tirosil-Weiß (4085)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

5 l

Farebné odtiene

Štandardné farebné odtiene
Farblos (4082000200)

Súvisiace produkty

Aviva Tirosilc-Color (4086)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Tirosil-Weiß (4085)
Clean Multi-Entfetter (7233)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Silikon-Primer (Kat A/h): 30 g/l.
Aviva Silikon-Primer obsahuje max. 10 g/l VOC.

GISCODE

BSW50

Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Voda / Akrylátové disperzie / Additive / Silikonharz

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (v pomere 3:1), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT), terbutryn. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.

Technicko-bezpečnostné údaje



Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.