

Aviva Strong-Weiß

4057

Vysoce kvalitní latexová barva se saténovým leskem pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

4057050062

Všeobecné informace

Bílá vodou ředitelná barva na bázi hedvábného latexu pro vysoce odolné nátěry v interiéru. Vysoký stupeň bělosti a vysoká krycí schopnost. Velmi dobře se čistí všemi běžně dostupnými vodními dezinfekčními a čistícími prostředky.

Tento velmi vydatný a snadno zpracovatelný produkt je téměř bez zápachu a neobsahuje žádné přidané rozpouštědla ani změkčovadla.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM EN 13300**
Oděruodolnost za mokra: R-Třída 1
Kontrast (neprůhlednost): H₁₀-třída 2 (při 7 m²/l)
Stupeň lesku: G2 střední lesk
Maximální zrnitost: S1 jemná



- **Registrováno v Baubook**
Produkt odpovídá požadavkům dle databáze materiálů pro udržitelné a ekologické stavebnictví Baubook.



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití




Pro všechny bílé nátěry stěn a stropů ve všech vnitřních prostorách.

Zvláště vhodný pro silně namáhané plochy v soukromých i veřejných prostorách.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nátěr mokrym na mokrym jedním tahem, abyste zabránili tvorbě nánosů.

- Znamky oprav na povrchu závisí na mnoha faktorech, a proto se jim nelze vyhnout (návod BFS 25).
- Při opravě povrchu musí být použit materiál stejné konzistence a čísla šarže a stejný nástroj.
- Štětcem natíraná místa dobře rozetřete a nakonec povrch přejedte válečkem jedním směrem.
- Nepřetírejte trvale elastické spárovací hmoty a těsnicí profily (může dojít k tvorbě trhlin nebo zabarvení nátěru)!
- Pro aplikaci vodou ředitelných povrchových úprav používejte vhodné štětce a válečky.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



0-10% H₂O

1 l
↓
8 m²

	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palce)	0,021 - 0,026	-	-
Úhel trysky (°)	50	-	-
Stříkací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnost sítky (µm)	200	-	-
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	0 - 10		
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m ²)	125 - 145		
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	7 - 8		

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



3-4h

Přelakování po:	cca 3 - 4
-----------------	-----------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Maximální vlastnosti ochranné ho povlaku se dosáhnou přibližně po 4 týdnech.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití mýdlovou vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerální omítky, sádrové omítky, beton, sádrokarton a nosné staré nátěry.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- ÖNORM B 3430-1
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem.

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

U čistých, mírně savých, suchých a stabilních podkladů není nutná žádná předběžná úprava.

Plísň v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308).

Omítky z malty skupin P II a P III:

Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření.

Lokálně vyspravená místa v omítce

V případě potřeby proveďte fluataci.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V:

Všechny případné sintrové vrstvy obruste.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sádrokartonové desky:

Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach.

Základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1.

Betonové povrchy:

Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy prachu, vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Nosné nátěry:

Matné, mírně savé nátěry přímo přetřete.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Lesklé nebo hladké podklady (např. lakované a latexové podklady, slinuté vrstvy) upravte louhováním, zdrsněním nebo broušením

Klíhové barvy:

Důkladně omyjte a natřete základním nátěrem Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěným vodou v poměru 1:1.

Zabraňte lesklému zaschnutí Aviva Tiefengrund WV (4074).


SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základní vrstva	Viz příprava podkladu
Mezivrstva	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) neředěný nebo ředěný maximálně 10 % vodou.
Vrchní vrstva	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) neředěný

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	1 l; 3 l; 9 l; 15 l
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: (4057050062) Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
Související produkty	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Clean Abbeizer-Express (8313) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování 	Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Strong-Weiß (Kat A/a): 30 g/l. Aviva Strong-Weiß obsahuje max. 1 g/l VOC.
GIS KÓD	BSW20
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Polyvinylacetat-Dispersion / Oxid titaničitý / Voda / Calciumcarbonat / Silikate / Additive / Konzervační prostředky používané při skladování Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce. Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.
Bezpečnostně technické údaje 	Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2/ P2 a ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.

V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
