

Aviva Strong-Weiß

4057

Pittura satinata al lattice di alta qualità per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

4057050062

Indicazioni generali

Pittura bianca satinata al lattice a base acqua per finiture altamente resistenti in ambienti interni. Elevato grado di bianco e ottimo potere coprente. Facilmente lavabile con tutti i comuni detergenti e disinfettanti all'acqua disponibili in commercio.

Questo prodotto, con una buona resa e facile da applicare, è quasi inodore e formulato senza l'aggiunta di solventi o plastificanti.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 13300**

Resistenza all'abrasione da liquidi: R-classe 1
Rapporto di contrasto (potere coprente): H₁₀-classe 2 (con 7 m²/l)
Gradi di brillantezza: G2 brillantezza media
Granulometria massima: S1 fine



- **Dichiarato nel baubook**

Il prodotto è dichiarato e convalidato.



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione




Pittura bianca per pareti e soffitti in tutti ambienti interni.

Particolarmente adatto per superfici molto sollecitate negli ambienti privati e pubblici.

LAVORAZIONE


Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola passata.

- I segni di riparazione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Per i ritocchi delle superfici devono essere utilizzati materiali con la stessa consistenza e numero di lotto, nonché lo stesso strumento.
- Rifinire bene le aree verniciate con il pennello e infine stendere lungo la superficie con il rullo in un'unica direzione.
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Utilizzare pennelli e rulli adatti per i rivestimenti a base d'acqua.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

0-10% H₂O

1L
↓
8 m²

	Airless air-assist (Airmix®, Aircoat, ecc.)	A pennello	A rullo
Ugello Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Ugello Ø (inch)	0,021 - 0,026	-	-
Angolo di apertura (°)	50	-	-
Pressione spruzzo (bar)	150 - 180	-	-
Filtro fine (µm)	200	-	-
Diluizione	Acqua		
Aggiunta di diluente in %	0 - 10		
Quantità per applicazione (ml/m ²)	125 - 145		
Resa per mano (m ² /l)	7 - 8		

La resa indicata comprende l'overspray.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

3-4h

Verniciatura successiva	ca. 3 - 4
-------------------------	-----------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Le caratteristiche massime del film di pittura si ottengono dopo ca. 4 settimane.

Pulizia degli utensili



Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORTO

Tipo di supporto	Intonaci minerali (intonaci a base di gesso, calcestruzzo), pannelli in cartongesso e vecchie pitture che si possono rivestire.
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura. Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Consultare gli altri documenti: • ÖNORM B 2230-2 • DIN 18363 • ÖNORM B 3430-1 • Attuali schede illustrative BFS
Preparazione del supporto	Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233). Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare. Trattare le infestazioni di muffa in ambienti interni con Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) o Aviva Fungisan (8308). Intonaci dei gruppi di malte P II e P III Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074). Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malte P IV e P V: Carteggiare gli strati sinterizzati eventualmente presenti. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074). Pannelli in cartongesso (GKP): Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere. Fondo con Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua. Superfici in cemento: Pulire meccanicamente se sono presenti depositi di sporco, agenti separatori o granelli. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074). Rivestimenti stabili: Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV (4074). Levigare, irruvidire o carteggiare i supporti lucidi o lisci (come supporti laccati o in lattice, superfici sinterizzate). Colori della vernice: Lavare a fondo e applicare il fondo diluito con Aviva Tiefengrund WV (4074) 1:1 di acqua. Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV (4074)

CICLO DI VERNICIATURA	
Prima mano	Vedere "Preparazione del supporto"
Applicazione intermedia	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) non diluito o diluito con acqua fino a un massimo di 10 %.
Finitura	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) non diluito
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	1 l, 3 l, 9 l, 15 l
Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: (4057050062) Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
Prodotti complementari	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Clean Abbeizer-Express (8313) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Strong-Weiß (Cat A/a): 30 g/l. Aviva Strong-Weiß contiene un massimo di 1 g/l COV.
GISCODE	BSW20
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Polyvinylacetat-Dispersion / Biossido di titanio / Acqua / Calciumcarbonat / Silikate / Additive / Conservanti per prodotti in scatola Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive. Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone. Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
