

Aviva Strong-Weiß

4057

Wysokiej jakości farba lateksowa o satynowym połysku dedykowana dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

4057050062

Informacje ogólne

Biała, wodorozcieńczalna, satynowa farba lateksowa do bardzo wytrzymałych powłok we wnętrzach. Wysoki stopień bieli oraz wysoka siła krycia. Bardzo dobrze się czyści za pomocą wszystkich dostępnych w handlu wodnych środków dezynfekujących i czyszczących. Ten bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu produkt ma słaby zapach i nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów.

Szczególne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 13300**
odporność na szorowanie na mokro: R-klasa 1
współczynnik kontrastu (siła krycia): H₁₀-klasa 2 (przy 7 m²/l)
stopień połysku: G2 średni połysk
maksymalna wielkość ziaren: S1 drobne



- **Wpisany do baubook**
Produkt spełnia kryteria budownictwa ekologicznego



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do wszystkich białych powłok ściennych i sufitowych we wszystkich obszarach wewnętrznych.

Szczególnie nadaje się do mocno obciążonych powierzchni w obszarach prywatnych i publicznych.

STOSOWANIE


Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.

- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).
- Przy poprawkach na powierzchni należy używać materiału o tej samej konsystencji i numerze partii oraz tego samego narzędzia.
- Dobrze wygładzić pomalowane pędzlem obszary, a następnie przetoczyć powierzchnię w jednym kierunku.
- Nie należy lakierować trwale elastycznych mas do wypełniania fug ani profili uszczelniających (może to prowadzić do powstania pęknięć bądź przebarwień lakieru)!
- Należy używać odpowiednich narzędzi do malowania i wałkowania przeznaczonych do lakierów na bazie wody.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia

0-10% H₂O

1l
↓
8 m²

	Airless wspomagany powietrzem (Airmix®, Aircoat, itd.)	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Dysza Ø (cal)	0,021 - 0,026	-	-
Kąt natrysku (°)	50	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)	150 - 180	-	-
Síto drobne (µm)	200	-	-
Rozcieńczalnik	Woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 - 10		
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m ²)	125 - 145		
Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l)	7 - 8		

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

3-4h

Kolejna warstwa	ok. 3 - 4
-----------------	-----------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Maksymalne właściwości powłoki osiąga się po ok. 4 tygodniach.


Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą z mydłem.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE	
Rodzaj podłoża	Tynki mineralne (tynki gipsowe, beton), płyty gipsowo-kartonowe i możliwe do polakierowania stare powłoki.
Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy. Usunąć stare powłoki nie nośne. Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów: • ÖNORM B 2230-2 • DIN 18363 • ÖNORM B 3430-1 • Aktualne karty BFS
Przygotowanie podłoża	Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą. Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233). W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna. Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308). Tynki z grup zapraw P II i P III: Nowe tynki należy pozostawić bez obróbki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IV i P V: Zeszlifować ewentualnie pojawiającą się spieczoną warstwę powierzchniową. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Płyty gipsowo-kartonowe (GKP): Zeszlifować zadziory szpachlówek i dokładnie odpylić. Podkład z Aviva Tiefengrund WV (4074), rozcieńczony w stosunku 1:1 z wodą. Powierzchnie betonowe: W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pylących należy wyczyścić mechanicznie. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Powłoki nośne: Matowe, lekko chłonne powłoki można bezpośrednio ponownie pokrywać. Na powierzchniach o grubej porowatości, lekko piaszczących lub chłonnych należy zastosować podkład Aviva Tiefengrund WV (4074). Błyszczące lub gładkie podłoża (takie jak powłoki lakiernicze, lateksowe czy warstwy spieku) należy zmatowić, zszorstkować lub zeszlifować. Farby klejowe: Zmyć podkład i zagruntować Aviva Tiefengrund WV (4074) rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Unikać suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie błyszczącym.

BUDOWA POWŁOKI	
Warstwa podkładowa	Patrz przygotowanie podłoża
Międzywarstwa	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą maksymalnie do 10 %.
Warstwa nawierzchniowa	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) bez rozcieńczenia
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	1 l, 3 l, 9 l, 15 l
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): (4057050062) W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.
Produkty dodatkowe	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Clean Abbeizer-Express (8313) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.
Dane techniczne	Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Strong-Weiß (kat A/a): 30 g/l. Aviva Strong-Weiß zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.
GISCODE	BSW20
Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01	Polyvinylacetat-Dispersion / Dwutlenek tytanu / Woda / Calciumcarbonat / Silikate / Additive / Środki konserwujące w puszcze Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masę reakcyjną 5-chloro-2- metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2- metylo-3(2H)-izotiazolonu (3:1). Może wywoływać reakcje alergiczne. Informacje dla alergików dostępne pod numerem telefonu +43 5242 6922-713.
Dane BHP 	Również podczas stosowania produktów o niskiej zawartości szkodliwych substancji należy przestrzegać zwyczajowych procedur ochronnych. Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2 / P3. Nie wdychać rozpylonej mgiełki. Stosować filtr łączony A2 / P2 i okulary ochronne. Jeśli potrzebna jest porada lekarska, należy przygotować opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem!

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić.

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych czy do gleby.

Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
