

Aviva Strong-Weiß

4057

Vysoko kvalitná latexová farba so saténovým leskom pre domáce a remeslné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

4057050062

Všeobecne

Biela vodou riediteľná farba na báze hodvábného latexu pre vysoko odolné nátery v interiéri. Vysoký stupeň bielosti a vysoká krycia schopnosť. Veľmi dobre sa čistí všetkými bežne dostupnými vodnými dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami.

Tento veľmi výdatný a ľahko spracovateľný produkt je takmer bez zápachu a je vyrobený bez pridaných rozpúšťadiel a zmäčkovadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM EN 13300**

Oderuodolnosť za mokra: R-trieda 1

Kontrast (krycia schopnosť): H₁₀-trieda 2 (pri 7 m² /l)

Stupeň lesku: G2 stredný lesk

Maximálna zrnitosť: S1 jemná



- **Registrované v Baubook**

Produkt zodpovedá požiadavkám podľa databázy materiálov pre udržateľné a ekologické stavebníctvo Baubook.



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Pre všetky biele nátery stien a stropov vo všetkých vnútorných priestoroch.

Vhodné najmä pre silne zaťažené plochy v súkromnej a verejnej oblasti.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.


- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.

- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.

- Náter nanášajte spôsobom „mokré na mokré“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.

- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25).
- Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.
- Nepretierajte trvalo elastické škárovacie tmely a tesniace profily (môže to viesť k praskaniu alebo zmene farby laku)!
- Na aplikáciu vodou riediteľných povrchových úprav používajte vhodné štetce a valčeky.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat atď.)	Natieranie	Valčkovanie
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palcov)	0,021 - 0,026	-	-
Uhol striekania (°)	50	-	-
Striekači tlak (bar)	150 - 180	-	-
Riedenie	Voda		
Prídavok riedidla v %	0 - 10		
Množstvo na nános (ml/m²)	125 - 145		
Výdatnosť na nános (m²/l)	7 - 8		

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následný náter po	cca 3 - 4
-------------------	-----------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Maximálne vlastnosti ochranného povlaku sa dosiahnu približne po 4 týždňoch.


Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD	
Druh podkladu	Minerálne omietky, sadrové omietky, betón, sadrokartón a nosné staré nátery.
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru. Odstrániť nenosné staré nátery. Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty: • ÖNORM B 2230-2 • DIN 18363 • ÖNORM B 3430-1 • Aktuálny BFS technický list
Príprava podkladu	Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Dôkladne odstráňte mastné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233). Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava. Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308). Omietky z malty skupín P II a P III: Nové omietky nechajte bez ošetrenia 3 až 4 týždne. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Sadra a hotové omietky z malty skupín P IV a P V: Všetky existujúce sintrové vrstvy obrúsiť. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Sadrokartónové dosky (GKP): Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach. Základný náter s Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedte v pomere 1 : 1 s vodou. Betónové povrchy: Ak sú prítomné nečistoty, separačné prostriedky alebo zrnitá vrstva, očistite ich mechanicky. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Nosné nátery: Priamo prelakujte matné, mierne savé nátery. Na hrubo pórovité, mierne obrúsené alebo savé povrchy naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074). Lúhovanie, zdršňovanie alebo brúsenie lesklých alebo hladkých podkladov (ako sú lakované a latexové podklady, spekané vrstvy) Distemperové farby: Dôkladne umyte a naneste základný náter Aviva Tiefengrund WV (4074) zriedený vodou v pomere 1:1. Vyhnite sa lesklému vysušeniu Aviva Tiefengrund WV (4074).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	Pozri príprava podkladu
Medzivrstva	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) nezriedený alebo zriedený vodou maximálne do 10 %.
Vrchná vrstva	1 x Aviva Strong-Weiß (4057) neriedené
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1 l, 3 l, 9 l, 15 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene (4057050062) Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
Súvisiace produkty	Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Fungisan (8308) Clean Abbeizer-Express (8313) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Strong-Weiß (Kat A/a): 30 g/l. Aviva Strong-Weiß obsahuje max. 1 g/l VOC.
GISCODE	BSW20
Vyhĺasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Polyvinylacetat-Dispersion / Oxid titaničitý / Voda / Calciumcarbonat / Silikate / Additive / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie. Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.
Technicko-bezpečnostné údaje 	Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia. Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Nevdychujte rozprašované častice. Používajte kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu. V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom! Uchovávať mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
