

Aviva Tiefengrund LM

4080

Základní nátěr na rozpouštědlové bázi, určená do exteriéru, pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Transparentní základní nátěr na bázi rozpouštědel pro nátěry porézních, extrémně silně savých a pískových minerálních podkladech. Odolný vůči alkáliím a mrazu. Zpevňuje silně pískové nebo mírně zvětralé povrchy a vyrovnává rozdíly v savosti podkladu. Produkt se vyznačuje vynikající přilnavostí a vysokou propustností pro vodní páru.

Oblasti použití



Na pískovité a nasávkavé minerální podklady jako je omítka nebo beton atd. v exteriéru.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nejlépe štětcem nebo kartáčem
- V případě vysoce nasávkavých a pískových omítkových podkladů je vhodné druhý nátěr provádět metodou mokré do mokrého.
- Je nutné zabránit vyschnutí do lesku.
- Aviva Tiefengrund LM musí mít schopnost proniknout hluboko do podkladu.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Znečištění okolí materiálem okamžitě odstraňte pomocí Adlerol-Verdünnern 7231 (7231).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Natírání
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	150 - 200
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	6 - 9

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:

cca 24 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

7231

Okamžitě po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD**Druh podkladu**

Pro písčité a savé minerální podklady jako jsou omítka, beton atd.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná žádná příprava podkladu.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Vytmelená místa obracejte a důkladně odstraňte prach.

Čerstvé omítky, beton a potěry nechte vytvrdnout alespoň po dobu 4 týdnů. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drobných zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy).

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

Řasy, zelený povlak nebo plísň v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základování**

1 x Aviva Tiefengrund LM (4080)

Mezivrstva nebo vrchní vrstva

Aviva Acryl-Color (4084)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml, 5 l

Barevné odstíny

Standardní odstíny:
Farblos (4080000200)

Související produkty

Adlerol-Verdünnner 7231 (7231)
Clean Multi-Entfetter (7233)
Aviva Fungisan (8308)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Tiefengrund LM (Kat A/h): 750 g/l.
Aviva Tiefengrund LM obsahuje max. 730 g/l VOC.

GIS KÓD

BSL50

**Prohlášení o obsahu látek
podle VdL-RL 01**

Akrylové pryskyřice / Alifáty / Pomůcky pro tváření filmu

Bezpečnostně technické údaje

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.